WEICONLOCK®

Vedante para tubos e roscas

WEICONLOCK® SI 303-31 Vedante de Tubos e Roscas

Vedante de tubos e roscas | certificado ISEGA | aprovação para água potável | registo NSF

- viscosidade elevada - resistência baixa - facilmente desmontável

Dados técnicos

Cor		branco
Para uniões roscadas até		M 80 R 3"
Enchimento de fenda máximo		0,5 mm
Resistência à rutura		< 1,5 Nm
Força residual		< 0,5 Nm
Resistência ao cisalhamento	Nmm² (DIN 54452)	< 1 N/mm²
Resistência ao toque	(35 % força)	24 h
Dureza final	(100 % da força)	72 h
Resistência à temperatura		-40°C até +180°C
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente	12 meses

Aprovações / Directrizes

NSF	S2 (FDA 21 CFR)
Instituto de Higiene	Recomendação de transição para o silicone UBA
Código ISSA	75.628.18
Código IMPA	815222

Pré-tratamento da superfície

Para obter os melhores resultados, as peças de montagem devem ser desengorduradas e limpas, por exemplo com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON (desbastar as superfícies, se necessário). Os WEICONLOCK® também podem ser utilizados em superfícies não limpas, por exemplo, em parafusos tal como são fornecidos. No entanto, quanto mais limpa for a superfície, melhores serão os resultados obtidos.

Aplicação

Aperte com a mão e feche o tubo imediatamente após o uso, os tubos abertos devem ser usados o mais rápidamente possível.

Armazenamento

O WEICONLOCK® tem um prazo de validade de pelo menos 24 meses, quando armazenado à temperatura ambiente na embalagem original fechada. Proteger de fontes de calor e luz solar direta. O WEICONLOCK® mantém-se líquido sempre que esteja em contato com o ar.

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

10052127 WEICONLOCK® SI 303-31 Vedante de Tubos e Roscas, 85 ml, branco

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:

Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr