WEICONLOCK®
Retentores

WEICONLOCK® AN 306-03 Retentor de Montagens Cilíndricas



Retentor de montagens cilíndricas para rolamentos, veios e buchas

· viscosidade baixa · resistência elevada · desmontável com dificuldade

Dados técnicos

Cor		verde
Fluorescente		sim
Para uniões roscadas até		M 12
Viscosidade		125 nt mPa·s
Enchimento de fenda máximo		0,1 mm
Resistência à rutura		25 - 30 Nm
Força residual		50 - 60 Nm
Resistência ao cisalhamento Nmm² (DIN 54452)		15 - 18 N/mm²
Resistência ao toque		10 - 20 min.
Dureza final	(100 % da força)	2-4 h
Resistência à temperatura		-60°C até +150°C
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente	24 meses
Resistência à compressão (aço de corte livre / parafuso sem cabeça = 8.8)		
M3x6	max.	1500 bar
M4x6	max.	1400 bar
M5x8	max.	1200 bar
M6x10	max.	1000 bar
M8x12	max.	600 bar
M10x16	max.	500 bar

Pré-tratamento da superfície

Limpe as superfícies a serem vedadas.

Aplicação

O WEICONLOCK® é aplicado uniformemente diretamente da Pen com a ajuda da ponta dosadora; evite o contato direto entre a ponta de dosagem/metal. No caso de juntas prensadas e peças maiores a serem unidas, ambas as superfícies devem ser sempre humedecidas com um cordão fino e uniforme. Junte as peças rápidamente. Para peças deslizantes, torça as peças umas contra as outras ao unir para fazer uma melhor distribuição do adesivo. As peças coladas não devem ser movidas até que a resistência manual seja alcançada. Não coloque de volta na embalagem o WEICONLOCK® que estava em contato com metal. Mesmo partículas de metal extremamente pequenas fazem com que o adesivo cure dentro da embalagem. O uso de sistemas de dosagem é recomendado na produção em série.

Armazenamento

O WEICONLOCK® tem um prazo de validade de pelo menos 24 meses, quando armazenado à temperatura ambiente na embalagem original fechada. Proteger de fontes de calor e luz solar direta. O WEICONLOCK® mantém-se líquido sempre que esteja em contato com o ar.

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Acessórios complementares

10021433 WEICONLOCK® Ativador F, 200 ml, verde
10001256 Ponta de Dosagem, 1 uni

Embalagens disponíveis

10020047 WEICONLOCK® AN 306-03 Retentor de Montagens Cilíndricas, 20 ml, verde
10042777 WEICONLOCK® AN 306-03 Retentor de Montagens Cilíndricas, 50 ml, verde
10020019 WEICONLOCK® AN 306-03 Retentor de Montagens Cilíndricas, 200 ml, verde

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:

Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade continua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr