Adesivos e Vedantes Elásticos

Adesivos de Base Solvente

Adesivo de Montagem

uso universal | endurecimento rápido

Adesivo de contato rápido e forte à base de borracha sintética, para colagens em áreas interiores e exteriores. O adesivo elástico de montagem monocomponente pode ser utilizado em diversos materiais como, madeira e placas de fibra de madeira, placas de MDF e OBS, placas decorativas, aço, alumínio, plástico, PVC, gesso, gesso cartonado, cerâmicas, alvenaria, azulejos, pedra e betão. Este adesivo é adequado para a fixação rápida e permanente de rodapés, painéis, elementos de pavimentos, revestimentos de paredes, fundos de janelas, soleiras de portas, caixilhos de portas de madeira, perfis decorativos e muitas outras aplicações.

Dados Técnicos

Base		borracha sintética (SBR)
Cor		bege claro
Textura		pastosa
Densidade		1,1 g/cm³
Viscosidade		200.000 mPa-s
Tempo de formação de película		1 min.
Velocidade de endurecimento	nas primeiras 24 horas	2-3 mm
Condição de endurecimento		+23°C e 50 % de humidade relativa do ar
Enchimento de fenda máximo		5 mm
Temperatura de processamento		+5°C até +40°C
Resistência média ao corte 1,5mm DIN EN 1465		
MDF		2,7 N/mm²
Resistência à temperatura		-40°C até +100°C

Pré-tratamento de superfícies

As superfícies devem estar limpas, secas e sem gordura. Muitas sujidades, como por ex. óleo, gordura ou poeiras podem ser limpas com o Spray de Limpeza de Superfícies WEICON. Nas superfícies de metal muito sujas, recomendamos o Spray de Limpeza S WEICON. Para remover resíduos de tinta ou adesivos o Spray Removedor de Vedantes e Adesivos WEICON será o melhor. A maioria dos materiais pode ser colada sem problemas. Para certos materiais ou requisitos especiais, recomendamos o uso de um primário. Um pré-tratamento mecânico das superfícies, por ex. lixamento ou por jato de areia, pode melhorar muito a sua adesão.

Processamento

Métodos de aplicação Pistola de Cartucho Manual para cartuchos de 310 ml, pistola de ar comprimido. Recomendamos uma alternativa com haste de pistão (WEICON Pistola Pneumática), sistemas de dosagem automática. Junção dos componentes para garantir uma humidificação óptima, os componentes devem ser unidos rapidamente, antes da formação da primeira película sobre o adesivo (tempo de formação da película).

Armazenamento

O WEICON Adesivo de Montagem tem prazo de validade de 12 meses quando fechado e armazenado em clima normal (+23°C e 50% da humidade relativa do ar).

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Acessórios complementares

10025241 Bico em V, 1 uni
10000441 Pistola de Pressão, 1 uni
10020751 Pistola de Pressão Especial, 1 uni
10033114 Pistola Pneumática, 1 uni

Embalagens disponíveis

10062645 Adesivo de Montagem, 310 ml, bege claro

Tabela de conversão

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Adesivo de Montagem

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:

Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr