

## Povrchové a antikoroziční krytí

# Zinková barva na opravy



### Opravy pozinkovaných povrchů, s odstínem podobným jako žárové pozinkování

WEICON Zinková barva na opravy je aktivní korozní ochrana pro všechny kovové plochy, s odstínem podobným jako žárové pozinkování.

Při aplikaci WEICON Zinková barva na opravy se destičkové šupinové pigmenty (vločky) ukládají na podklad ve více vrstvách (prostorově přesazených) jako tašky na střeše.

Tím je povrch déle chráněn před vlhkostí. Optimální protikorozní ochrana se docílí ve spojení se současným elektrochemickým účinkem.

Vlastnosti	
Odstín	pozinkovaný / metalický lesk
Pigment	zinkové a hliníkové pigmenty (D50 25 µm)
Čistota pigmentu	ca. Al 99,5% a Zn 99,9%
Spojovací	alkydová pryskyřice
Obsah kovu v suchém filmu	~ 58,5 %
Viskozita	ca. 70s 4mm
Konzistence	streichfähig
konzistence spreje	10 - 20% univerzální ředění
Trvanlivost	12 měs
Zpracování	
Teplota zpracování	+18 °C až +30 °C
Minimální tloušťka vrstvy	30 µm
max. tloušťka vrstvy	na pracovní krok 200 µm
Spotřeba	~120 ml/mml/m <sup>2</sup>
Zpracování	
Tloušťka vrstvy po zaschnutí	20 %

### Mechanické vlastnosti po vytvrzení

Norma zkoušky ohybem válcového trnu	DIN EN ISO 1519	bez vzniku vlasových trhlin
-------------------------------------	-----------------	-----------------------------

### Teplotní vlastnosti

Teplotní odolnost	přibližně +240°C
-------------------	------------------

### Schválení / směrnice

ISSA kód	53.402.60/61
----------	--------------

### Předúprava povrchu

Očistěte a odmastěte povrch materiálu pomocí Čističem S. V případě citlivých nekovových materiálů použijte WEICON Povrchový čistič. WEICON Kovové nátěry by měly být nejpozději aplikovány hodinu po předúpravě např. pískování, broušení, čištění nebo odmašťování. Teplotní rozdíly mezi povrchem a vzduchem by měly být co nejmenší, jinak by mohlo dojít ke vzniku kondenzace (rosný bod +7°C).

### Zpracování

Nádoby nechte zahřát na pokojovou teplotu (+20°C) a důkladně promíchejte sedimenty na dně nádoby a naneste WEICON Nátěrové barvy rovnoměrně štětcem nebo válečkem. Alternativně je zpracování možné pomocí stříkací pistole (viz technické údaje pro konzistenci postřiku). Vysoká teplota zpracování až do +30°C (max.) A nízká vlhkost vzduchu pomáhají vytvořit rovnoměrné použití a optimální povrchovou strukturu. WEICON Nátěrové barvy lze aplikovat i na povrchy s teplotami až do -10°C. V případě teplot pod nulou je struktura povrchu poněkud horší. Vzhledem k rozpouštědлу, který se po dlouhou dobu odpařuje a pomalým ztvrdnutím, má barva tendenci vytvářet "slzy" na svislých plochách. "

### Skladování

Uchovávejte mimo dosah zdrojů zapálení - Zákaz kouření Zajistěte preventivní opatření proti statickým výbojům. Uchovávejte v uzavřeném originálním obalu. Neskladujte s hořlavými materiály. Skladujte nádobu na chladném a odvětrávaném místě. Chraňte před teplem / přehřátím.

### Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

### Příslušenství

1000393	Plnicí hrdlo/adaptér pro WSD 400, 1 kus
10009303	Sada 4 rozprašovacích hlavic pro WSD 400, 1 kus
10009301	WSD 400 Tlaková nádoba, 1 kus
1000398	Dávkovací kohout ke kanytru, 1 kus
10016002	Rozprašovací pumpa WPS 1500, 1 kus
10016213	Prodloužení pro WPS 1500, 1 kus
10000402	Ruční rozprašovač "Speciál", 1 kus

Poznámka  
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

# Zinková barva na opravy

## Dostupné velikosti

10000327	Zinková barva na opravy, 375 ml
10000328	Zinková barva na opravy, 750 ml
10000404	Zinková barva na opravy, 2,5 L

na detail produktu



**Poznámka**  
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučuji se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(feditelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.  
Itálie  
telefon +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turecko  
telefon +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr