

Lepidlo ve spreji tekuté



Všestranné použití | čisté | snadná aplikace

WEICON Lepidlo ve spreji je vysoce kvalitní lepidlo obsahující rozpouštědla a na bázi syntetického kaučuku. V závislosti na způsobu zpracování jej lze použít jako kontaktní i jako montážní lepidlo. Lepidlo spolehlivě lepí papír, karton, textil, plst, dřevo, kovy, kůži, tvrdou pěnu, pěnovou pryž a mnoho plastů. Lepidlo ve spreji má nízkou viskozitu, krátkou dobu odvětrání a konečné pevnosti dosáhne po cca 24 hodinách. Lepidlo lze nanášet štětcem nebo stříkácí pistolí. WEICON Lepidlo ve spreji je velmi všestranné a vhodné pro průmyslové použití, řemeslníky i pro domácí použití.

Vlastnosti

Báze	syntetický kaučuk
Pevný obsah	33,5 %
Odstín	béžová
Viskozita	34 sec.
Hustota	0,78 g/cm ³
Minimální doba skladování	při pokojové teplotě 12 měs

Zpracování

Čas odpaření	5 - 10 min
--------------	------------

Teplotní vlastnosti

Bod vzplanutí	< 0
---------------	-----

Předúprava povrchu

Lepené povrchy musí být čisté a zbavené mastnoty.

Aplikace

Naneste Lepidlo ve spreji a pevným tlakem ihned spojte. U neporézních materiálů naneste lepidlo ve spreji na obě strany a nechte zaschnout cca 15 minut, poté oba díly pevným tlakem spojte. Doba odvětrání (1-15 min., v závislosti na struktuře povrchu a teplotě) je dokončena, jakmile vrstva lepidla při dotyku prstem nevytváří žádné nitky.

Skladování

Uchovávejte je pevně uzavřené v původním obalu. Chraňte před přímým slunečním zářením. Teplota skladování nesmí překročit +50 °C. Uchovávejte obal na chladném, dobře větraném místě. Skladujte na suchém místě.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Dostupné velikosti

- 10061314 Lepidlo ve spreji tekuté, 1 L, béžová
- 10061328 Lepidlo ve spreji tekuté, 20 L, béžová

Převodní tabulka

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm ² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

na detail produktu



Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(feditelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr