Technické kapaliny
Ošetření rzi

Odrezovač



neutralizuje rez | stříkatelný | poskytuje dočasný ochranný povlak

WEICON Odrezovač neutralizuje rez na zkorodovaných železných a ocelových površích a spolehlivě zastavuje korozi. Díky speciálnímu složení kyseliny a taninu proniká odrezovač do rzi. Chemicky přeměňuje oxidy železa na stabilní vrstvu a poskytuje dočasnou ochranu proti korozi prostřednictvím fosforečnanu zinečnatého.

V závislosti na obsahu uhlíku v kovu mění ošetřená oblast barvu na namodralou, nahnědlou nebo černou. Tato vrstva představuje dokonalý základ pro následné ochranné nátěry, např. zinkovým sprejem WEICON. WEICON Odrezovač dosahuje optimálních výsledků na lehce zkorodovaných površích se stupněm koroze A a B. Volná rez a uvolněné části by měly být předem mechanicky odstraněny. Odrezovač se stává aktivním až po aplikaci na rez nebo kov a lze jej široce použít na všechna zkorodovaná místa, jako jsou stroje a zařízení, zemědělské stroje a motorová vozidla. Na rozdíl od jiných přípravků lze WEICON Odrezovač po uplynutí reakční doby z ošetřeného povrchu smýt čistou vodou a houbou nebo měkkým kartáčem. Tímto způsobem se odstraní zbytky, které vznikly během procesu odstraňování.

Vlastnosti		
Báze		vodnatý roztok
Odstín		tmavě hnědá
Zápach		téměř bez zápachu
Kinematická viskozita	(20 °C)	1 mm²/s
Minimální doba skladování	při pokojové teplotě	36 měs
Zpracování		
Teplota zpracování		+5 °C až +50 °C
Spotřeba		~100 ml/mml/m²

Zpracování	
Lze natírat	ano
čas vytvrzení	24 - 48 h
Teplotní vlastnosti	
Teplotní odolnost	-30 °C až +400 °C
Bod varu	100 °C
Chemické vlastnosti	
Hodnota pH	1,7
Schválení / směrnice	
IMPA kód	450812

Předúprava povrchu

Povrch by měl být suchý, čistý a zbavený prachu, oleje a mastnoty. Odstraňte uvolněnou rez, mastnotu, špínu a barvu drátěným kartáčem, brusným kotoučem apod. Brusný prach důkladně odstraňte čisticím prostředkem WEICON Čistič S sprej

Aplikace

Před použitím nádobu dobře protřepejte. K odstranění nečistot a povrchové rzi z ošetřované plochy použijte kartáč nebo jiné mechanické nástroje. Povrch důkladně očistěte, abyste se ujistili, že je zbaven oleje, mastnoty, silikonu atd. Rovnoměrně naneste přípravek proti rzi pomocí štětce, válečku, houby nebo postřiku. V suchém prostředí nebo na přímém slunci je třeba ošetřený povrch mírně navlhčit. Po uplynutí reakční doby (24-48 hodin) odstraňte WEICON Odrezovač z povrchu pomocí čisté vody a houby nebo měkkého kartáče. Tímto způsobem se odstraní zbytky, které vznikly během procesu odstraňování. Po zaschnutí povrchu lze nanést finální nátěr (např. WEICON Zinkový sprej).

Skladování

Uchovávejte je pevně uzavřené v původním obalu. Chraňte před přímým slunečním zářením. Teplota skladování nesmí překročit +50 °C. Uchovávejte obal na chladném, dobře větraném místě. Skladujte na suchém místě.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Příslušenství

10000398 Dávkovací kohout ke kanytru, 1 kus
10000402 Ruční rozprašovač "Speciál", 1 kus

Dostupné velikosti

10053280 Odrezovač, 1 kg, tmavě hnědá
10053605 Odrezovač, 5 kg, tmavě hnědá
10053607 Odrezovač, 10 kg, tmavě hnědá
10053611 Odrezovač, 28 kg, tmavě hnědá

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ředitelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Technické kapaliny
Ošetření rzi

Odrezovač

na detail produktu

Poznámka
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ředitelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr