

Odrezovač



Odrezovač rzi a základní nátěr v jednom procesu

WEICON Odrezovač slouží k efektivní neutralizaci rzi na litině a oceli. Odrezovač spolehlivě zastaví proces koroze a poskytuje tak základní nátěr pro následné povrchové úpravy. Díky svému speciálnímu složení proniká a přeměňuje oxidy železa na stabilní černou vrstvou chemickým procesem. Může být aplikován na všechny rezavé oblasti, např. na strojích a zařízeních, zemědělských zařízeních i motorových vozidlech.

Vlastnosti

Specifické vlastnosti	odrezovač a základní nátěr v jednom procesu
Báze	Kyselina fosforečná
Odstín	bílá, mléčná
Zápach	téměř bez zápachu
Trvanlivost	24 měsíců

Teplotní vlastnosti

Teplotní odolnost	-30°C až +80°C (-22°F až +176°F)
-------------------	----------------------------------

Chemische Kennwerte

Hodnota pH	2,5
------------	-----

Schválení / směrnice

IMPA kód	450812
----------	--------

Předúprava povrchu

Povrch musí být suchý, čistý a odmaštěný. Odstraňte zbytky rzi, tuku, nečistot, barev pomocí kartáče, broušením atd.

Důkladně odstraňte brusný prach WEICON Čističem S.

Zpracování

Před použitím dobře protřepejte. Aplikujte tenkou a rovnoměrnou vrstvou

Odrezovače štětcem nebo válečkem. Po 15ti minutách povrch na výrobku zčerná. Pokud tomu tak není, musí být po 30ti minutách aplikována další vrstva. Před lakováním nechte Odrezovač z výrobku odpařit po dobu 3 až 24 hodin (v závislosti na teplotě okolí).

Skladování

Uchovávejte těsně uzavřené v původním obalu. Chraňte před přímým slunečním světlem a mrazem. Skladovací teplota by měla být mezi 5 °C a +15 °C. Uchovávejte nádobu v chladném, suchém a dobře větraném místě.

Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES (www.weicon.com).

Příslušenství

Dostupné velikosti

10053280	Odrezovač, 1 kg, bílá, mléčná
10053605	Odrezovač, 5 kg, bílá, mléčná
10053607	Odrezovač, 10 kg, bílá, mléčná
10053611	Odrezovač, 28 kg, bílá, mléčná

na detail produktu



Poznámka

Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Česká republika
telefon +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ředitelství) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Rumunsko
telefon +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd
Singapur
telefon (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.
Španělsko
telefon +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.
Itálie
telefon +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Jižní Afrika
telefon +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turecko
telefon +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr