

Adhésifs en aérosol

Spray Adhésif Agent Liquide

universel | propre | facile à utiliser

Le Spray Adhésif WEICON est une colle de haute qualité à base de caoutchouc synthétique et contenant des solvants. Selon la variante de traitement, elle peut être utilisée aussi bien comme colle de contact que comme colle de montage. Cet adhésif colle de manière fiable le papier, le carton, les cartons, les textiles, le feutre, le bois, les métaux, le cuir, les mousse rigides, le caoutchouc mousse et de nombreuses matières plastiques, aussi bien entre elles qu'avec elles-mêmes.

Cette colle en aérosol a une faible viscosité, s'évapore rapidement et atteint sa résistance finale après environ 24 heures. La colle peut être appliquée à l'aide d'un pinceau ou d'un pistolet. Le Spray Adhésif WEICON est polyvalent et convient aussi bien à l'industrie qu'à l'artisanat et au domaine privé.

Caractéristiques

Base	Caoutchouc de synthèse
Teneur en matières solides	33,5 %
Couleur	beige
Viscosité	34 Sec.
Densité	0,78 g/cm³
Durée minimale de stockage à température ambiante	12 mois
Polymérisation	
Temps de séchage	5 - 10 min.
Caractéristiques thermiques	
Point d'éclair	< 0
Agréments / directives	
MIL-Spec	correspond à A-A-1936

Caractéristiques thermiques

Point d'éclair	< 0
----------------	-----

Agréments / directives

MIL-Spec	correspond à A-A-1936
----------	-----------------------

Préparation de la surface

Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de graisse.

Traitement

Appliquer le Spray Adhésif et assembler immédiatement les surfaces à coller en exerçant une forte pression. Pour les matériaux non poreux, appliquer le Spray Adhésif des deux côtés et laisser sécher pendant environ 15 minutes, puis presser les surfaces à coller ensemble en exerçant une forte pression. Le temps d'aération (1-15 min., selon la nature de la surface et la température) est terminé lorsque la couche de colle ne tire plus de fils lorsqu'on la tamponne avec le doigt.

Entreposage

Garder bien fermé dans l'emballage d'origine. Protéger de la lumière directe du soleil. La température de stockage ne doit pas dépasser +50 °C. Conserver le récipient dans un endroit frais, bien ventilé. Conserver au sec.

Mode d'emploi

Il convient de respecter les données et les prescriptions physiques, sécuritaires, toxicologiques et écologiques contenues dans nos fiches de sécurité CE (www.weicon.fr) lors de la mise en œuvre des produits WEICON.

Conditionnements disponibles

10060655	Spray Adhésif Agent Liquide, 20 L, beige
10061310	Spray Adhésif Agent Liquide, 1 L, beige

Tableau de conversion

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm² x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Cliquez ici pour la page de détail du produit :



Indication

Toutes les indications et recommandations figurant dans cette fiche technique ne constituent pas des propriétés garanties. Ils reposent sur les résultats de nos recherches et de notre expérience. Ils sont donc sans engagement, étant donné que nous ne pouvons pas être tenus responsables du respect des conditions de mise en œuvre, vu que la situation spécifique d'application chez l'utilisateur ne nous est pas connue. Nous ne pouvons garantir que la haute qualité constante de nos produits. Nous recommandons donc à tout utilisateur de faire lui-même un nombre suffisant d'essais pour déterminer si le produit concerné possède les propriétés requises. Toute prétention en découlant est exclue. L'utilisateur porte l'unique responsabilité pour toute utilisation erronée ou contraire à la destination du produit.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr