

Acoperire pensulabila zinc



Repară suprafețele galvanizate în nuanțe apropiate galvanizării la cald

Acoperirea lichida pensulabila de zinc WEICON ofera o protectie activa impotriva coroziunii tuturor suprafetelor metalice si este disponibila intr-o nuanța de culoare apropiata celei rezultate prin galvanizarea la cald.

Prin aplicarea acoperirii de zinc, fulgii de pigmenti metalici se asaza paralel cu substratul in asa cateva straturi intercalate (asa numitul efect de „sindrila“). Chiar si in cazul in care stratul aplicat este subtire, se obtine o protectie anticoroziva.

in acest fel suprafata este protejata timp mai indelungat fata de patrunderea umezelii.

Datorita efectului electrochimic se obtine simultan si o protectie optima impotriva coroziunii.

Caracteristici

Culoare	galvanizare/ luciu metalic
Pigment	pigmenti de zinc si aluminiu (D50 25 µm)
Puritatea pigmentului	aprox. Al 99,5% si Zn 99,9%
Agent de legare	rasina alchidica
Procentajul de metal în film uscat unitate	~ 58,5 %
Vâscozitate	ca. 70s 4mm
Textura	streichfähig
Consistența pulverizabilă	10 - 20% diluant universal
Termen de valabilitate:	12 luni

Aplicare

Temperatura de aplicare	+18°C până la +30°C
grosimea minima a stratului	30 µm
grosimea maximă a stratului	per etapă de lucru 200 µm
Consum	~120 ml/m ²

Întărire

grosimea stratului după uscare	20 %
--------------------------------	------

Mechanische Eigenschaften

Încercarea la îndoire cu dorn cilindric	DIN EN ISO 1519	nici o fisura capilara
---	-----------------	------------------------

Proprietăți termice

Rezistența la temperatură	aprox. +240°C
---------------------------	---------------

Aprobări/ Certificări

Cod ISSA	53.402.60/61
----------	--------------

Tratament prealabil al suprafeței

Curatati si degresati suprafata materialului cu Degresant S. in cazul unor materiale sensibile, non-metalice utilizati WEICON Curatare Suprafete. Se recomanda ca vopselele WEICON cu pigmenti metalici sa fie aplicate la cel puțin o ora după tratarea prealabila a suprafetelor de ex. prin sablare, curatare sau degresare. Diferentele de temperatura dintre suprafata si aer trebuie sa fie cat mai mici posibil, altfel exista riscul aparitiei condensului (punct de roua +7°C)

Mod de aplicare

Așteptați pana cand recipientul ajunge la temperatura camerei (+20°C) și amestecați bine sedimentul de pe fundul recipientului. Aplicați vopselele WEICON cu pigmenti metalici in mod uniform cu ajutorul unei pensule sau al unei role. in timpul aplicarii, amestecați la intervale regulate de timp pentru a menține omogenitatea compoziției. Ca și alternativa este posibila și aplicarea cu un pistol pulverizator (a se vedea datele tehnice pentru consistenta). in cazul unor temperaturi ridicate in timpul aplicarii de pana la +30 C (max.) și a unor niveluri scazute de umiditate a aerului este posibila o aplicare uniforma și obținerea unei structuri optime la nivelul suprafeței. Vopselele WEICON cu pigmenti metalici pot fi aplicate și pe suprafețe cu temperaturi de pana la -10°C. in cazul unor temperaturi mai mici de zero grade, structura suprafeței se poate deteriora. Datorita solventului care se evaporeaza intr-o perioada lunga de timp precum și datorita intaririi lente, vopseaua are tendința de a forma "lacrimi" pe suprafețele verticale.

Depozitare

A se pastra departe de surse de foc. Fumatul interzis. A se lua masuri de precautie impotriva descarcarilor electrostatice. A se pastra in recipientul original. A nu se depozita in spatii comune cu materiale combustibile. A se depozita recipientul in loc racoros si aerisit. A se proteja de caldura si supraincalzire.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Observatie
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experienta practica. Deoarece conditiile specifice aplicatiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informatii vă sunt furnizate fără nici o obligatie. Putem garanta totusi continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamatii ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel: +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediul central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Acoperire pensulabila zinc

Acoperiri de suprafață și anti-corozive

Accesorii

10000393	Adaptor pentru WSD 400, 1 buc
10009303	Set de valve de pulverizare pentru WSD 400, 1 buc
10009301	Recipient de spray sub presiune WSD 400, 1 buc
10000398	Valva reglatoare canistra, 1 buc
10016002	Pompa WPS 1500, 1 buc
10016213	teava de prelungire pentru WPS 1500, 1 buc
10000402	Pompa de pulverizare Speciala, 1 buc

Unități de ambalare disponibile

10045284	Acoperire pensulabila zinc, 375 ml
10045285	Acoperire pensulabila zinc, 750 ml
10000404	Acoperire pensulabila zinc, 2,5 L

Către pagina cu detalii produs



Observatie
Recomandările sau specificatiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turcia
tel: +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr