

## Adeziv de contact lichid

utilizare versatilă | aplicare curată | procesare ușoară

Adezivul WEICON de contact lichid este un adeziv de înaltă performanță cu conținut de solvenți, pe bază de cauciuc sintetic. În funcție de modul de aplicare poate fi utilizat ca și adeziv de contact sau de montaj. Adezivul lichid lipește eficient hârtie, carton, textile, fetru, lemn, metale, piele, spumă rigidă, cauciuc spongios și multe plastice. Adezivul lichid are o vâscozitate scăzută, un timp scurt de evaporare și atinge rezistența finală după aprox. 24 ore. Adezivul poate fi aplicat cu pensula pentru vopsit sau cu un pistol de pulverizat. Adezivul WEICON de contact lichid este foarte versatil și potrivit atât pentru aplicații industriale și lucrări artisanale precum și pentru aplicații casnice.

### Caracteristici

Pe bază de	cauciuc sintetic
Conținut de solide	33,5 %
Culoare	bej
Vâscozitate	34 sec.
Densitatea	0,78 g/cm <sup>3</sup>

### Întărire

Timp de evaporare	5 - 10 min.
-------------------	-------------

### Proprietăți termice

Punct de inflamabilitate	< 0
--------------------------	-----

### Tratament prealabil al suprafeței

Suprafețele trebuie să fie curate, uscate și fără urmă de grăsime.

### Mod de aplicare

Aplicați adezivul de contact lichid și uniți imediat piesele care trebuie îmbinate aplicând o presiune puternică. În cazul materialelor non-poroase aplicați adezivul lichid pe ambele suprafețe și permiteți ca solventul să se evapore timp de aprox. 15 minute, apoi uniți părțile care trebuie îmbinate aplicând o presiune puternică. Timpul de evaporare (1-15 minute în funcție de textura suprafeței și temperatură) este încheiat atunci când pe stratul de adeziv nu se mai formează fire la atingerea cu degetul.

### Depozitare

12 luni la temperaturi cuprinse între 20°C - 25°C în recipientul original

### Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Unități de ambalare disponibile

10061312 Adeziv de contact lichid, 1 L, bej  
10061326 Adeziv de contact lichid, 20 L, bej

### Tabel de conversie

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$   
 $\text{mm}/25,4 = \text{inch}$   
 $\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$   
 $\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$   
 $\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$   
 $\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$   
 $\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$   
 $\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$   
 $\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$   
 $\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$   
 $\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Către pagina cu detalii produs



### Observație

Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediul central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
România  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turcia  
tel: +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr