Anti-rugină



neutralizează rugina | pulverizabil | oferă un strat protector temporar

WEICON Antirugină neutralizează rugina de pe suprafețele de fier și oțel corodate și oprește coroziunea în mod fiabil. Cu formula sa specială de acid și tanin, WEICON Antirugină pătrunde în stratul de rugină. Acesta transformă chimic oxizii de fier într-un strat stabil și oferă protecție temporară împotriva coroziunii prin fosfatul de zinc.

În funcție de conținutul de carbon al metalului, zona tratată își schimbă culoarea în albastru, maro sau negru. Stratul oferă baza perfectă pentru acoperiri de protecție ulterioare, de exemplu cu WEICON Spray Zinc. WEICON Antirugină obține rezultate optime pe suprafețe ușor ruginite cu un grad de ruginire A și B. Stratul de rugină și rugina desprinsă trebuie îndepărtate mecanic în prealabil. Acest produs Antirugină devine activ numai atunci când este aplicat pe rugină sau metal și poate fi utilizat pe scară largă pe toate zonele ruginite, cum ar fi pe mașini și echipamente, utilaje agricole și autovehicule. Spre deosebire de alți agenți de neutralizare, WEICON Antirugină poate fi spălat de pe suprafața tratată cu apă curată și un burete sau o perie moale după ce timpul de reacție s-a încheiat. În acest fel, reziduurile care s-au format în timpul procesului de conversie a ruginii sunt eliminate.

Caracteristici

Pe bază de		soluție apoasă
Culoare		maro închis
Miros		aproape fără miros
Vâscozitate cinematică	(20 °C)	1 mm²/s
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	36 luni

Aplicare

Temperatura de aplicare	între +5 °C și +50 °C
Consum	~100 ml/m²

Întărire

Poate fi vopsit	da
Timp de uscare	24 - 48 h

Proprietăți termice

Rezistența la temperatură	-30 °C până la +400 °C
Punct de fierbere	100 °C

Proprietăți chimice

valoare PH	1,7

Aprobări/ Certificări

Cod IMPA	450812

Pretratarea suprafeței

Suprafețele trebuie să fie uscate, curate și fără urme de praf, ulei sau grăsime. Îndepărtați rugina desprinsă, grăsimea, murdăria și vopseaua cu o perie de sârmă, un disc abraziv etc. Îndepărtați temeinic praful rezultat după șlefuire cu WEICON Spray Degresant S.

Mod de aplicare

Agitați bine recipientul înainte de utilizare. Utilizați o perie sau alte unelte mecanice pentru a îndepărta murdăria și rugina de suprafață din zona care urmează să fie tratată. Curățați bine suprafața pentru a vă asigura că aceasta este lipsită de ulei, grăsime, silicon etc. Aplicați uniform WEICON Antirugină folosind o pensulă, o rolă, un burete sau un sistem de pulverizare. În medii uscate sau sub lumina directă a soarelui, suprafața tratată trebuie să fie ușor umezită. După expirarea timpului de reacție (24-48 de ore), îndepărtați WEICON Antirugină de pe suprafață folosind apă curată și un burete sau o perie moale. În acest fel, reziduurile care s-au format în timpul procesului de conversie a ruginii sunt eliminate. După uscarea suprafeței se poate aplica acoperirea finală (de exemplu, WEICON Spray Zinc).

Depozitare

Păstrați strâns închis în ambalajul original. Protejați de lumina directă a soarelui. Temperatura de depozitare nu trebuie să depășească +50 °C. Păstrați recipientul într-un spațiu răcoros, bine ventilat. A se păstra într-un loc uscat.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Accesorii

10000398 Valva reglatoare canistra, 1 buc
10000402 Pompa de pulverizare Speciala, 1 buc

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în conditii inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Anti-rugină

Unități de ambalare disponibile

10053280	Anti-rugină, 1 kg, maro închis
10053605	Anti-rugină, 5 kg, maro închis
10053607	Anti-rugină, 10 kg, maro închis
10053611	Anti-rugină, 28 kg, maro închis

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr