

# Rola din fibra de sticla

Îmbunătățește aderența și rezistența la presiune a rășinilor epoxidice WEICON în multe dintre lucrările de reparații și întreținere

îmbunătățește aderența și rezistența la compresiune a rasinilor epoxidice WEICON în multe lucrări de reparații și întreținere.

Dimensiuni: 1000 x 50 mm

## Proprietăți

Culoare	alb
Lățimea	50 mm
Lungime	1.000 mm

## Proprietăți mecanice

Rohgewicht	DIN EN 12127	220 g/m <sup>2</sup>
Kettfadenzahl	EN 1049-2	12,0 Fd./cm
Kettgarnfeinheit	DIN 53830-3	EC9-68 Tex
Kettreißkraft	EN ISO 13934-1	420 N/cm
Schussfadenzahl	EN 1049-2	9,5 Fd./cm
Schussgarnfeinheit	DIN 53830-3	EC11-136 Tex
Schussreißkraft	EN ISO 13934-1	640 N/cm

## Proprietăți termice

Rezistența la temperatură	+ 500 °C
---------------------------	----------

## Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice și ecologice, a informațiilor tehnice și toxicologice și respectarea normelor de siguranță cuprinse în fișele noastre de siguranță (www.weicon.com).

## Obiectul livrării

Rolă țesătură cu fibră de sticlă

## Unități de ambalare disponibile

10000913 Rolă din fibra de sticla, 1 buc, alb

Către pagina cu detalii produs



Observație  
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.  
Emiratele Arabe Unite  
tel: +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.  
Cehia  
tel: +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(sediul central) Germania  
telefon +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
tel: +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd  
Singapore  
tel: (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
tel: +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spania  
tel: +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italia  
tel: +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Africa de Sud  
tel: +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turcia  
tel: +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr