

Spray de Aço Inoxidável Brilhante

Proporciona um aspeto de aço inoxidável tratado, por exemplo, V2A, V4A

O Spray de Aço Inoxidável Brilhante WEICON é um revestimento de superfície à base de resina acrílica e pigmentos de aço inoxidável e resistente a produtos químicos, à corrosão e às intempéries. A camada é composta por cromo, níquel e manganês, entre outros. Proporciona um aspeto de aço inoxidável tratado. O Spray de Aço Inoxidável Brilhante pode ser utilizado sempre que seja necessária uma camada protetora resistente e eficaz. O Spray de Aço Inoxidável Brilhante WEICON pode ser utilizado para reparar peças de aço inoxidável danificadas em carroçarias de camiões, silos e condutas, e em aplicações no exterior. Também pode ser utilizado para fins decorativos e para o aspeto visual do vidro, da madeira, da pedra, da cerâmica e da maioria dos plásticos.

Dados Técnicos

Área de aplicação	utilização no interior e no exterior	
Aglutinante	Resina alquídica	
Pigmento	Pigmentos de aço inoxidável e alumínio	
Pureza do pigmento	Liga VA aprox. 98,5%	
Teor de metal em película seca	~35 %	
Temperatura de processamento	+5°C até +35°C (temp. ideal de aplicação +18°C até +35°C)	
Primário recomendado	Spray de Zinco	
Consumo	por 1,5 de aplicação transversal	~ 2 m ²
Espessura da camada com 1,5 aplicações transversais aprox.	15 - 25 µm	
Secagem ao pó	10 min.	
Cura após	10-12 h	
Corte transversal	DIN 53151/ISO 2409	Valor do ensaio de corte transversal 0 e 1
Ensaio de flexão de mandril cilíndrico	DIN EN ISO 1519	sem fissuras
Acabamento	não é necessário	
Densidade	0,9 g/cm ³	
Resistência à temperatura	-50°C até +300°C	
Validade	24 meses	

Tratamento de Superfícies e Proteção contra Corrosão

Pré-tratamento de superfícies

Limpar e desengordurar as superfícies com Limpeza de Superfícies WEICON.

Processamento

Agitar a lata antes de a utilizar até se ouvir claramente a esfera de mistura. Aplicar uniformemente à temperatura ambiente (aprox. +20°C) a uma distância de aprox. 25 cm em camadas transversais. Secagem ao pó após 15 min., cura completa após cerca de 10-12 horas.

Armazenamento

Recipiente pressurizado. Proteja da luz solar direta e de temperaturas superiores a +50 °C.

Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

10032641 Spray de Aço Inoxidável Brilhante, 400 ml

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr