

# Spray de Cobre



## Alta qualidade e eficácia

O Spray de Cobre WEICON é um spray metálico de alta qualidade, resistente às intempéries, com elevada aderência e um elevado teor de cobre para revestimentos protetores e decorativos com um atraente carácter de metal não ferroso para utilização em interiores e exteriores. É também utilizado para o melhoramento visual (revestimento de cobre) de várias superfícies de materiais ou peças de design. O Spray de Cobre pode ser utilizado em soleiras de janelas, caleiras e algerozes, luzes exteriores e caixas de correio, bem como em trabalhos artísticos e decorativos.

## Dados Técnicos

Livre de silicone	sim	
Área de aplicação	utilização no interior e no exterior	
Aglutinante	Resina acrílica	
Pigmento	pigmentos de cobre	
Pureza do pigmento	aprox. 99,9% Cu	
Teor de metal em película seca	~50 %	
Temperatura de processamento	+5°C até +35°C (temp. ideal de aplicação +18°C até +35°C)	
Primário recomendado	Spray de Zinco	
Consumo	por 1,5 de aplicação transversal	~ 2 m <sup>2</sup>
Espessura da camada com 1,5 aplicações transversais aprox.	20 - 30 µm	
Secagem ao pó	10 min.	
Cura após	4-6 h	
Corte transversal	DIN 53151/ISO 2409	Valor do ensaio de corte transversal 0 e 1
Ensaio de flexão de mandril cilíndrico	DIN EN ISO 1519	sem fissuras
Acabamento	não é necessário	
Densidade	0,9 g/cm <sup>3</sup>	
Resistência à temperatura	-50°C até +300°C	
Validade	24 meses	

## Pré-tratamento de superfícies

Limpar e desengordurar as superfícies com Limpeza de Superfícies WEICON.

## Processamento

Agitar a lata antes de a utilizar até se ouvir claramente a esfera de mistura. Aplicar uniformemente à temperatura ambiente (aprox. +20°C/+68°F) a uma distância de aprox. 25 cm em camadas transversais. Secagem ao pó após 10 min., cura completa após cerca de 4-6 horas.

## Armazenamento

Recipiente pressurizado. Proteja da luz solar direta e de temperaturas superiores a +50 °C.

## Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

## Embalagens disponíveis

10027160	Spray de Cobre, 400 ml
10000140	Spray de Cobre, 400 ml

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



## Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
[info@weicon.ae](mailto:info@weicon.ae)

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
[info@weicon.cz](mailto:info@weicon.cz)

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
[info@weicon.de](mailto:info@weicon.de)

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
[office@weicon.com](mailto:office@weicon.com)

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
[info@weicon.com.sg](mailto:info@weicon.com.sg)

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
[info@weicon.ca](mailto:info@weicon.ca)

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
[info@weicon.es](mailto:info@weicon.es)

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
[info@weicon.it](mailto:info@weicon.it)

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
[info@weicon.co.za](mailto:info@weicon.co.za)

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Turkey  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
[info@weicon.com.tr](mailto:info@weicon.com.tr)