Sprays Técnicos

Tratamento da ferrugem

Spray Conversor de Ferrugem

Conversor de ferrugem e revestimento de base num só processamento

Spray Conversor de Ferrugem WEICON serve para a neutralização eficaz da ferrugem em superfícies enferrujadas de ferro fundido e de aço. Protege contra a corrosão e é adequado para utilização no interior e no exterior. O Conversor de Ferrugem é baseado em resina epóxi e forma um complexo de ferro orgânico metálico com a camada de ferrugem. Esta ligação é estabilizada pela resina epóxi especial, que protege os metais dos impactos externos. A camada preta que se forma serve de primário e é a base para o revestimento subsequente e permanente. O spray é anticorrosivo, possui uma excelente penetração de ação capilar e uma elevada opacidade. É resistente a temperaturas até +80°C (curto prazo <15 min. até +160°C), possui boa resistência às intempéries e aos raios UV, bem como excelente resistência a solventes. O Spray Conversor de Ferrugem WEICON é isento de metais pesados e de ácidos minerais. O Conversor de Ferrugem pode ser aplicado em todas as áreas enferrujadas, por exemplo, em máquinas ou instalações, em equipamento agrícola e em veículos a motor. O spray também pode ser utilizado como uma camada protetora e preventiva contra a ferrugem.

Dados Técnicos

Odor		Resina sintética
Cor		esbranquiçado, leitoso
Propriedades específicas		Conversor de ferrugem, primário, selante
Livre de silicone		sim
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente	24 meses
Resistência à temperatura		-50°C até +80°C (temporariamente <15 min. até +160°C)
Compatível com Double Nozzle		não

Aprovações / Directrizes

Código IMPA	450820

Pré-tratamento da superfície

A superfície tem de estar seca, limpa e isenta de pó, óleo e gordura. Remover a ferrugem, a gordura, a sujidade e a tinta com uma escova de arame, um disco de lixa, etc. Remover o pó da retificação efetuada. Limpeza das superfícies com o Spray de Limpeza S WEICON.

Aplicação

Efetuar uma ou duas pulverizações a uma distância de 25-30 cm. Deixar evaporar aproximadamente entre 3 - 5 minutos entre as aplicações de pulverização. Após a cura completa (cerca de duas horas), pode ser aplicado o revestimento final. Verificar a compatibilidade da superfície antes da utilização.

Armazenamento

Embalagem pressurizado. Proteger da luz solar direta e de temperaturas superiores a +50 °C.

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

10050750 Spray Conversor de Ferrugem, 400 ml, esbranquiçado, leitoso

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:

Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr