Sprays Técnicos
Agentes de Separação

Spray Protetor de Soldadura



Livre de silicone

O Spray Protetor de Soldadura WEICON evita a aderência de salpicos de solda nos bicos do gás e nas superfícies das peças de trabalho, oferece uma proteção completa para o processo de soldadura e torna desnecessária a limpeza posterior das peças de trabalho com uma espátula, escova ou cinzel. Este spray sem silicone é utilizado para limpar os bocais de soldadura e para os manter limpos. Ao mesmo tempo, protege a peça de trabalho a soldar da influência de salpicos da solda sem prejudicar o cordão de soldadura. O pós-tratamento da peça de trabalho (como bronzeamento, galvanização, anodização ou pintura) é possível sem uma limpeza especial. Em caso de pulverização excessiva do produto, poderá ser necessário uma limpeza, por exemplo com Spray de Limpeza S WEICON.

Dados Técnicos

Odor		solvente
Cor		transparente
Propriedades específicas		Testado por SLV, sem silicone
Livre de silicone		sim
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente	24 meses

Aprovações / Directrizes

Código ISSA	53.402.44
Código IMPA	450842

Aplicação

Aplicar nos bicos de soldadura a cerca de 15 cm. Para proteger a superfície da peça de trabalho, pulverizar a cerca de 25 cm e a cerca de 10 cm à direita e à esquerda do cordão de soldadura. Em materiais ocos e espaços confinados, só deve iniciar a soldadura quando o propulsor (gás) se tenha evaporado.

Armazenamento

Embalagem pressurizado. Proteger da luz solar direta e de temperaturas superiores a +50 °C.

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

10028887 Spray Protetor de Soldadura, 400 ml, transparente

Tabela de conversão

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm^2 x 145 = psi
MPa x 145 = psi
Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr