

Spray de Montagem Anti-Seize



Proteção fiável contra a corrosão, gripagem e a soldadura a frio

O Spray Anti-Seize WEICON é resistente a temperaturas elevadas e possui excelentes características de separação. O Spray Anti-Seize é utilizado como agente de proteção, de desmoldante e de lubrificação para peças sujeitas a grandes esforços. O teor de substâncias sólidas idealmente compatíveis e os aditivos selecionados permitem uma vasta gama de utilização. O Spray Anti-Seize WEICON protege contra a corrosão, a gripagem, o desgaste, os fenómenos de deslizamento-aderência, a oxidação, a corrosão por atrito e as reações eletrolíticas ("soldadura a frio").

Dados Técnicos

Base	mistura de óleos sintéticos	
Densidade	(+20°C) DIN 51757	1,16 g/cm ³
Livre de silicone	sim	
Carga de propriedades do ensaio de soldadura de quatro esferas	DIN 51350	4.200 N
Ensaio de soldadura de quatro esferas carga de soldadura	DIN 51350	4.400 N
Valor de calote do ensaio de soldadura de quatro esferas	DIN 51350 (1min/1000N)	0,5 mm
Penetração do cone	DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
Resistência à água	DIN 51807	0 - 90
Pressão	230 N/mm ²	
Condutividade térmica	0,3 W/m·K	
Rigidez dielétrica	DIN EN 60243-1 (20°C)	0,47 kV/mm
Resistência à temperatura	-180°C até +1.200°C	
Aprovações / Directrizes	Código ISSA 53.402.18	

Pré-tratamento de superfícies

Limpar primeiro a superfície a lubrificar com o Spray de Limpeza S WEICON, consoante o grau de sujidade. Se os parafusos já tiverem sido utilizados, processar com uma escova de arame e limpar com Spray de Limpeza S WEICON. Para uma melhor função de pulverização, aquecer o produto à temperatura ambiente.

Processamento

Agitar a lata antes de utilizar e aplicar uniformemente a uma distância de cerca de 15 cm. No caso dos parafusos, é importante aplicar a Pasta de Montagem até à base da rosca. Isso garante um bom efeito de vedação. Para não alterar as propriedades, a Pasta de Montagem não deve ser misturada com gorduras ou óleos. As Pastas de Montagem WEICON não substituem a lubrificação com óleos ou massas.

Armazenamento

Manter na embalagem original fechada. Não armazene com agentes oxidantes. Conservar a temperatura ambiente num local seco. As embalagens originais fechadas têm um prazo de validade de 24 meses.

Saúde e Segurança

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

- 1000216 Spray de Montagem Anti-Seize, 100 ml
- 10029316 Spray de Montagem Anti-Seize, 400 ml

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Turkey
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr