Spray de Montagem Anti-Seize High-Tech

NSF Nonfood Compounds Program Listed **H1** Registration **141636**

Sem metal | registo NSF

O Spray Anti-Seize High-Tech WEICON é resistente a temperaturas elevadas, possui um efeito de separação extraordinário, não contém metal, é adequado para qualquer material e possui o certificado NSF. O Spray Anti-Seize High-Tech é particularmente adequado quando as pastas que contêm metais podem causar reações eletrolíticas, quando os produtos que contêm níquel não devem ou não podem ser utilizados por razões de saúde e quando os produtos que contêm metais escuros não devem ou não podem ser utilizados por razões visuais.

Dados Técnicos

Base		óleo branco medicinal
Cor		branco
Densidade	(+20°C) DIN 51757	1,42 g/cm³
Livre de silicone		sim
Carga de propriedades do ensaio de soldadura de quatro esferas	DIN 51350	3.600 N
Carga de soldadura do ensaio de soldadura de quatro esferas	DIN 51350	3.800 N
Valor de calote do ensaio de soldadura de quatro esferas	DIN 51350 (1min/ 1000N)	0,7 mm
Penetração do cone	DIN ISO 2137	310 - 340 1/10 mm
Resistência à água	DIN 51807	1 - 90
Pressão		230 N/mm²
Condutividade térmica		0,7 W/m·K
Rigidez dielétrica	DIN EN 60243-1 (20°C)	0,4 kV/mm
Resistência à temperatura		-40°C até +1.400°C
Aprovações / Directrizes		
Código ISSA		53.402.19
Código IMPA		450847

Coeficiente de fricção

Coeficiente de fricção aço brilhante	
Coeficiente de atrito total	0,11 (min. 0,10)
Coeficientes de atrito das roscas	0,12 (min. 0,10)
Coeficiente de atrito da cabeça	0,10 (min. 0,09)
Coeficiente de fricção V4A	
Coeficiente de atrito total	0,15 (min. 0,14)
Coeficientes de atrito das roscas	0,15 (min. 0,13)
Coeficiente de atrito da cabeça	0,15 (min. 0,14)
Coeficiente de fricção galvanizado	
Coeficiente de atrito total	0,08 (min. 0,07)
Coeficientes de atrito das roscas	0,09 (min. 0,08)
Coeficiente de atrito da cabeça	0,07 (min. 0,06)

Pré-tratamento da superfície

Limpar primeiro a superfície a lubrificar com o Limpeza S WEICON, consoante o grau de sujidade Se os parafusos já tiverem sido utilizados, processar com uma escova de arame e limpar com Spray de Limpeza S WEICON. Para uma melhor função de pulverização, aquecer o produto à temperatura ambiente.

Aplicação

Agitar a lata até se ouvir o ruído da esfera de mistura. Pulverizar a uma distância de cerca de 15 cm. O ASW 400 só é adequado para utilização específica de substâncias ativas, não substitui a lubrificação com óleos ou massas.

Armazenamento

Embalagem pressurizado. Proteger da luz solar direta e de temperaturas superiores a +50 °C.

Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Embalagens disponíveis

10038455 Spray de Montagem Anti-Seize High-Tech, 400 ml, branco

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:

Nota
As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr