

MS高分子聚合物

Flex 310 M[®] 经典款





使用范围广泛

WEICON FLEX 310 M 经典款密封胶附着力出色、湿润时可涂漆、固化后可研磨,同时还具有突出的耐老化性和良好的抗紫外线能力。它能够抵抗淡水和咸水,不含硅、异氰酸酯、卤素或溶剂。

该产品通过欧洲食品级认证(ISEGA),可用于食品行业。 FLEX 310 M 经典款是一款MS聚合物为基础的弹性密封胶 ,适用于金属、多数塑料、陶瓷、木材、玻璃和石材的粘接

FLEX 310 M 经典款能够用于金属加工、仪器制造、车辆和集装箱结构、通风和空调系统电气行业、船舶工业和其他不允许使用硅胶或含硅产品的工况。

技术参数		
基础成分		单组份聚氧化丙烯
产品属性		膏状
使用后是否可涂漆		湿润时可涂漆,最晚不超过涂 胶后3小时
固化类型		湿气固化
稳定性/滴落	ASTM D 2202	1.0 mm
密度		1,44 g/cm ³
固化条件		+5至+40°C温度环境及30%至 95%相对空气湿度
Uygulama sıcaklığı		+5°C 至 +40°C
固化速度	初始24小时	2 - 3 mm
表干时间		25 分钟
最大桥接间隙		5 mm
最大密封缝宽度		25 mm
拉伸强度	ISO 37 S3A	3,3 N/mm²
粘合剂拉伸强度	ISO 37 S3A	3,3 N/mm²
断裂伸长率 (拉伸)	DIN 53504/ASTM D412	650 %
平均拉伸剪切强度 (DIN	N EN 1465/ASTM D 1002)	2,1 N/mm²
抵抗延伸撕裂的强度	DIN 53515 / ASTM D 1002	20 kN/m
体积变化	DIN 52451	-1 %
邵氏硬度A	DIN EN ISO 7619	42±5
耐温范围		-40至+90,短时可达+130
室温固化后的玻璃化转化温度 ~ -55 °C		
接触电阻	涂层厚度2.3mm	1,0 x 10 ¹⁰ Ω·m
电阻率		> 10 ¹⁰ Ω·cm
介电强度	DIN EN 60243-1 (20°C)	13,07 kV/mm
相对漏电起痕指数	DIN EN 60112	CTI 800
防火等级	DIN 4102	B 2
保质期	室温下	12 个月
许可与标准		
ISSA编码		75.634.30/31/32
IMPA编码		815271/72/73

表面预处理

待粘接的物体表面需清洁、无油脂。大多数污垢(如油、脂、粉尘、污渍等)都能用WEICON表面清洁剂除去。针对严重污染的金属表面,我们推荐使用WEICON清洁喷剂S;针对老化的油漆或胶水残留物,我们建议使用WEICON密封胶去除喷剂。多数材料都能够很好地进行同材及异材粘接。针对少数特殊材料或极端工况,我们建议在涂胶之前先使用底漆进行预处理。详细说明请参见底漆选型表。使用机械方式对待粘接的表面进行预处理(如研磨或喷砂),能够大大提升粘接效果。

操作

使用方法

适用于310 ml胶瓶的手动胶枪,气动胶枪(我们建议使用带活塞连杆的胶枪),自动点胶系统

将待粘接部件进行粘合

为了达到最佳的浸润效果,涂胶后的待粘接部件需在胶水表面形成干膜前 (表干时间)进行粘合操作。

重要提示 本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证,这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而,鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况,无法确保其遵守操作条件,因而对相关信息不承担约束性责任,我们仅能对 我们产品经收一-的商品废作出保证,建议用户通过足量的自行测试来确定相关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何素赔要求都不予考虑,对于未通照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况,用户须独自承担全部责任。

WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 info@weicon es WEICON GmbH & Co. KG (Headquaters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Italia S.r.L. Italy phone +39 (0) 010 2924 871 info@weicon it WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore Phone (+65) 6710 7671

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Türkiye phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr

WEICON

MS高分子聚合物

Flex 310 M[®] 经典款

老龄化

为检验产品的耐久性能,相关样本接受了人工老化处理(该 处理执行DIN ISO 21194 附件 A中的标准)。

经人工老化处理后,Flex 310 M[®]经典款配合底漆 K 200或复合喷剂在铝材上使用,其剥离测试的结果为一级。

一级意味着:内聚破坏超过 95%且胶接面破坏小于5% (后者为粘合剂从接触表面上的剥落程度)。

经人工老化处理后,Flex 310 M[®]经典款配合底漆 K 200或复合喷剂在 (V2A型) 不锈钢材上使用,其剥离测试的结果为二级。

二级意味着:内聚破坏在75%至95%之间。

储藏

请将该产品以未开封的原始包装储存于室温条件下,且避免 阳光直射。

使用须知

使用WEICON产品时,需注意我们在EG材料安全数据表(www.weicon.cn)上所列出的关于产品在物理、安全、毒理和生态方面的详细参数与规定。

配件

10025241 V型喷嘴, 1 件 10033114 空压胶枪, 1 件 10020751 压力胶枪特殊款, 1 件 10000441 压力胶枪, 1 件

可选择的包装容量

10051776	Flex 310 M [®] 经典款, 310 ml, 白色
10051777	Flex 310 M [®] 经典款, 310 ml, 黑色
10051778	Flex 310 M [®] 经典款, 310 ml, 灰色
10057238	Flex 310 M [®] 经典款, 200 ml, 白色
10057240	Flex 310 M [®] 经典款, 200 ml, 灰色
10057245	Flex 310 M [®] 经典款, 200 ml, 黑色
10103997	Flex 310 M [®] 经典款, 280 ml (Green Tube), 黑色
10104011	Flex 310 M [®] 经典款, 280 ml (Green Tube), 白色
10104049	Flex 310 M [®] 经典款, 1 套装, 白色

此处进入产品主页



重要提示 本技术参数表中所列出的所有信息和建议均不得视为对产品特性的保证。这些信息来源于我们的实验室测试结果和经验。然而,鉴于我们并不知悉每位用户的实际应用情况,无法确保其遵守操作条件,因而对相关信息不承担约束性责任。我们仅能对 我们产品经效四一的高品版作出保证。建议用户通过足量的自行测试来确定租关产品是否能够实现您所期待的效果。与此相关的任何索赔要求都不予考虑。对于未遵照相关操作规程或将产品用于陌生用途的情况,用户须独自承担全部责任。

WEICON Middle East L.LC. United Arab Emirates phone +971 4 880 25 05 info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o. Czech Republic phone +42 (0) 417 533 013 info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L. Spain phone +34 (0) 914 7997 34 WEICON GmbH & Co. KG (Headquaters) Germany phone +49 (0) 251 9322 0 info@weicon.de

WEICON Italia S.r.L. Italy phone +39 (0) 010 2924 871 WEICON Romania SRL Romania phone +40 (0) 3 65 730 763 office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd South Africa phone +27 (0) 21 709 0088 info@weicon.co.za WEICON South East Asia Pte Ltd Singapore Phone (+65) 6710 7671 info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti. Türkiye phone +90 (0) 212 465 33 65 info@weicon.com.tr