



**WEICON®**



# BEZPEČNÉ PRODUKTY



**WORK  
SAFETY**



[www.weicon.cz](http://www.weicon.cz)

V 1.24

# BEZPEČNÉ PRODUKTY

Ochrana zaměstnanců hraje v moderním průmyslu klíčovou roli. Výrobky a doplňkové látky tedy musí být v souladu s přísnými směrnici a musí splňovat zdravotnické předpisy.

Všichni zaměstnanci, kteří přicházejí do styku s těmito látkami, musí být chráněni, aby mohli bez omezení vykonávat svou práci.

Nabízíme velké množství speciálních výrobků, které splňují přísné směrnice. Proto je lze použít v mnoha citlivých oblastech průmyslu. Tyto výrobky mají různé certifikace a schválení, například NSF, ISEGA, DVGW, LFGB, BAM nebo WRAS.

Výrobky, které vám představujeme v tomto letáku, mají navíc "bílý" bezpečnostní list, a proto nevyžadují žádná zvláštní označení.

To znamená, že tyto výrobky nemusí být opatřeny symboly nebezpečnosti, poznámkami H nebo P v souladu s přísnými ustanoveními směrnice 1272/2008 (GHS/CLP). Díky těmto vlastnostem jsou výrobky vhodné zejména pro citlivé průmyslové oblasti, ale lze je použít i ve všech ostatních odvětvích pro lepení, zajišťování, těsnění nebo čištění.



najděte řešení snadno.

s naší  
**WEICON App**



[weicon.com/app](http://weicon.com/app)



Jednosložková lepidla a těsnění

# CONTACT KYANOAKRYLÁTOVÁ LEPIDLA

## VA 1403

Kyanoakrylátové lepidlo pro speciální požadavky | střední viskozita | pomalu vytvrzující | bez zápachu, téměř žádný "výkvět"

▶ 12 g   ▶ 30 g   ▶ 60 g   ▶ 500 g  
10061370   10016512   10019798   10015993



## VA 1460

Kyanoakrylátové lepidlo pro speciální požadavky | střední viskozita | pomalu vytvrzující | bez zápachu, téměř žádný "výkvět"

▶ 12 g   ▶ 30 g   ▶ 60 g   ▶ 500 g  
10061358   10016514   10019796   10000247



## VA 1408

Kyanoakrylátové lepidlo pro speciální požadavky | nízká viskozita | pomalu vytvrzující | bez zápachu, téměř žádný "výkvět"

▶ 12 g   ▶ 30 g   ▶ 60 g   ▶ 500 g  
10061382   10016404   10019800   10015985



### WEICON Contact plnič transparentní

Plnič pro okamžité lepení a vyplnění štěrbin a trhlin, děr i nevyrovnaných povrchů v kombinaci s kontaktním lepidlem WEICON VA 8312.

Contact plnič by měl být aplikován ve vrstvách: **Lepidlo – plnič – Lepidlo.**

Po kompletním vytvrzení lze materiál brousit a natírat.

▶ 30 g  
10012382

### WEICON Contact plnič černý

Černý plnič pro okamžité lepení a vyplnění štěrbin a trhlin, děr i nevyrovnaných povrchů v kombinaci s kontaktním lepidlem WEICON VA 8312.

▶ 30 g  
10063335



Elastická lepidla a těsnění

# MS-POLYMERY



Elastická lepidla a těsnění se dnes používají v mnoha oblastech průmyslové výroby a montáže. Spojují výhody lepicí a těsnicí technologie a používají se všude tam, kde jsou nejdůležitějšími požadavky pružnost a těsnost spoje.

## Flex 310 M® Classic



Vhodné pro univerzální použití |  
Certifikát ISEGA

- |           |           |           |
|-----------|-----------|-----------|
| ▶ 310 ml  | ▶ 310 ml  | ▶ 310 ml  |
| 10046504  | 10046508  | 10046507  |
| bílý      | šedý      | černý     |
| ▶ 200 ml  | ▶ 200 ml  | ▶ 200 ml  |
| 10057238  | 10057240  | 10057245  |
| Presspack | Presspack | Presspack |

## Flex 310 M tekutý černý



tekutý | samonivelační |  
certifikát ISEGA

- |          |
|----------|
| ▶ 310 ml |
| 10061260 |
| černý    |

## Flex 310 M® HT 220+

teplotně odolný až do +220 °C

- |          |
|----------|
| ▶ 290 ml |
| 10067865 |
| šedý     |

## Lepidlo na čelní sklo



Elastické lepidlo a tmel 1-K pro  
montáž skla a okenních tabulí |  
Certifikát ISEGA

- |           |          |
|-----------|----------|
| ▶ 200 ml  | ▶ 310 ml |
| 10058069  | 10058067 |
| Presspack | Kartuše  |
| černý     | černý    |

## Flex+bond®



Vysoce elastické | silné | certifikováno

- |          |          |
|----------|----------|
| ▶ 85 ml  | ▶ 85 ml  |
| 10012994 | 10014356 |
| bílý     | černý    |



PROTECTION

NO  
RISK



Hledáte  
dávkovací pistoli?  
Neváhejte nás kontaktovat!



## Ideální pro mokré a vlhké povrchy



### Aqua-Flex

Ideální pro mokré a vlhké povrchy |  
Certifikát ISEGA

▶ 310 ml ▶ 310 ml ▶ 310 ml  
10021673 10021678 10021677  
bílý šedý černý



- ▶ požární odolnost až 120 minut
- ▶ splňuje nejvyšší standardy v námořní požární ochraně a konstrukci kolejových vozidel

DIN EN 45545-2 R22/23 HL3



### Flex 310 M® FireSeal

Trvale elastické lepidlo a těsnění na bázi SMP s požární odolností až 120 minut | testováno a klasifikováno pro všechny konstrukce spojů podle EN 1366-4

▶ 310 ml  
10061173  
betonově šedá



UL-TESTED

vhodné pro námořní ventilační systémy  
pro aplikace v citlivých oblastech  
a pro systémy větrání místností



### Flex 310 M® ProSeal

Víceúčelové vysoce pevné lepidlo a tmel

▶ 310 ml  
10061160  
šedá



Elastická lepidla a těsnění

**SILIKONY****Silikon A**

Acetoxidní vytvrzování | fungicidní

- ▶ 310 ml 10048181 bílý
- ▶ 310 ml 10048182 šedý
- ▶ 310 ml 10048210 černý
- ▶ 310 ml 10048180 transparentní

**Silikon F**tekutý | samonivelační |  
neutrální vytvrzování

- ▶ 310 ml 10048188 bezbarvý

**Silikon N**

Neutrální vytvrzování | fungicidní

- ▶ 310 ml 10014360 transparentní

**Silikon LP**acetoxidní vytvrzování | schválení pro  
pitnou vodu | registrace NSF

- ▶ 310 ml 10053997 bílý
- ▶ 310 ml 10061147 transparentní

**HT 300**Odolnost vůči vysokým teplotám |  
acetoxidní vytvrzování

- ▶ 85 ml 10005243 Trubka červený
- ▶ 310 ml 10048187 Kartuše červený



Testováno Hygienickým institutem Porúří ("Hygiene-Institut des Ruhrgebiets") podle Směrnice pro hygienické hodnocení organických materiálů v kontaktu s pitnou vodou (Směrnice KTW) Federálního úřadu pro životní prostředí Německa.

**Black-Seal**Extremně odolný vůči olejům  
a tukům

- ▶ 85 ml 10022222 Trubka černý
- ▶ 200 ml 10045909 Presspack černý
- ▶ 310 ml 10045910 Kartuše černý

FIXAČNÍ POMŮCKA V KOMBINACI S  
WEICON LEPIDLY A TĚSNĚNÍMI**MONTÁŽNÍ  
PÁSKA****průhledná**Odolná proti vlhkosti |  
Odolná proti UV záření | silná10050553  
Délka 3 m**šedá**Extremně silná přilnavost |  
pro hladké povrchy | vysoká flexibilita10050551  
Délka 3 m

# JEDNOSLOŽKOVÁ LEPIDLA A TĚSNĚNÍ

# WEICONLOCK®

## Závitová těsnící nit WEICON DF 175

▶ plastová plechovka 175 ml  
10026655

100%  
PTFE

- ▶ pro kovové a plastové závity
- ▶ v extrémních teplotách mezi -200 °C do +240 °C
- ▶ bez silikonů
- ▶ BAM testováno\*
- ▶ používá se v oblasti solárních aplikací
- ▶ testováno až do 45° zpětného natočení
- ▶ aplikace šetří náklady a čas



\*BAM testováno a bezpečnostně hodnoceno podle vydání M 031-1  
"Seznam nekovových materiálů kompatibilních s kyslíkem".  
(informace DGUV 213-078) BG RCI

## Těsnící tmel

### Trvale elastický speciální tmel

WEICON Těsnící tmel je pevný a trvale pružný speciální tmel, který vytvrzuje s vlhkostí vzduchu a prakticky se nesmršťuje. Těsnící tmel má velmi dobrou přilnavost k oceli, hliníku, sklu, keramice a mnoha dalším materiálům.

Těsnící tmel má vynikající odolnost vůči vysokým teplotám, olejům a tukům, je odolný vůči tlaku a stárnutí, UV záření a je trvale pružný.

Speciální těsnící hmotu lze použít na motorech a vodních čerpadlech, převodovkách a nápravách, olejových vanách a v mnoha dalších aplikacích.

- ▶ 310 ml  
10049930  
červený
- ▶ 310 ml  
10049931  
černý



## Plast-o-Seal®

Trvale plastické univerzální těsnění | bez rozpouštědel a nepříjemného zápachu | umožňuje okamžitou montáž

- ▶ 90 g  
10014387  
Trubka
- ▶ 120 g  
10014388  
se štětcem  
plechovka
- ▶ 230 g  
10039427  
Presspack
- ▶ 300 g  
10014389  
Kartuše



# JEDNOSLOŽKOVÁ LEPIDLA A TĚSNĚNÍ WEICONLOCK®



## TĚSNĚNÍ ZÁVITOVÝCH TRUBEK A KOVÁNÍ



Speciálně navržené pro hospodárné zajišťování, udržování a utěšňování závitů, válcových a trubkových sestav. Po vytvrzení je lepený spoj odolný vůči vibracím, nárazům, chemikáliím, rozpouštědlům a teplotám.



### AN 302-25

Těsnění trubek a závitů | odolné proti vibracím pro hrubé závitů

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ nízká pevnost
- ▶ snadná demontáž

▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10019891    10019893

### AN 305-42



Hydraulické a pneumatické těsnění | Schválení DVGW

- ▶ střední viskozita
- ▶ střední pevnost
- ▶ demontáž běžným nářadím

▶ 20 ml    ▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10016437    10017877    10020001

### AN 305-67

Těsnění trubek a přírub pomocí PTFE | kapacita vyplnění mezery max. 0,60 mm

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ nízká pevnost
- ▶ snadná demontáž

▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10032101    10033883

### AN 305-77



Těsnění závitů | schválení pro pitnou vodu a DVGW | BAM\*

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ střední pevnost
- ▶ demontáž běžnými nástroji

▶ 50 ml    ▶ 200 ml    ▶ 300 ml  
10019949    10020011    10034148



Nonfood Compounds  
Program Listed S2  
Registration 159910

### AN 305-78



Těsnění trubek a závitů pro pasivní materiály\*\* | schválení pro pitnou vodu a DVGW | BAM\*

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ střední pevnost
- ▶ demontáž běžnými nástroji

▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10037168    10037366



### SI 303-31



Nonfood Compounds  
Program Listed S2  
Registration 157190



Těsnění trubek a závitů | Certifikát ISEGA | schválení pro pitnou vodu | schválení NSF

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ nízká pevnost
- ▶ snadná demontáž

▶ 85 ml  
10050555  
Trubka

Testováno Hygienickým institutem Porůří ("Hygiene-Institut des Ruhrgebiets") podle Směrnice pro hygienické hodnocení organických materiálů v kontaktu s pitnou vodou (Směrnice KTW) Federálního úřadu pro životní prostředí.

\* podle letáku M 031-1 "Seznam nekovových materiálů kompatibilních s kyslíkem" (informace DGUV 213-078) BG RCI.

\*\* Pasivní materiály: (pomalé vytvrzování)

- ▶ vysokolegovaná ocel
- ▶ hliník, nikl, zinek, zlato
- ▶ oxidové vrstvy
- ▶ chromátové vrstvy
- ▶ anodické povlaky
- ▶ plasty a keramika





## ZAJIŠŤOVÁNÍ ZÁVITŮ


**AN 301-70**


Zajišťování závitů | klasifikováno jako nezávadné | schválení pro pitnou vodu

- ▶ střední viskozita
- ▶ vysoká pevnost
- ▶ obtížná demontáž

▶ 20 ml    ▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10026829    10026826    10026827

**AN 302-22**

Zajištění závitů | odolné proti vibracím | klasifikované jako nezávadné

- ▶ střední viskozita
- ▶ nízká pevnost
- ▶ snadná demontáž

▶ 20 ml    ▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10019885    10017872    10019889

**AN 302-21**

Zajištění závitů | odolné proti vibracím | klasifikované jako nezávadné

- ▶ nízká viskozita
- ▶ nízká pevnost
- ▶ snadná demontáž

▶ 20 ml    ▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10016416    10017871    10019881

**AN 302-40**


Zajištění závitů | odolnost proti vibracím | schválení DVGW | klasifikováno jako nezávadné

- ▶ střední viskozita
- ▶ střední pevnost
- ▶ demontáž pomocí běžného náradí

▶ 20 ml    ▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10019895    10019923    10019961


**AN 301-72**


Těsnění potrubí a přírub pomocí PTFE | klasifikováno jako nezávadné | odolné vůči vysokým teplotám | schválení pro pitnou vodu a DVGW

- ▶ vyšší viskozita
- ▶ střední pevnost
- ▶ demontáž běžnými nástroji

▶ 50 ml    ▶ 200 ml    ▶ 300 ml  
10026836    10026840    10047470

**AN 301-65**


Těsnění potrubí a přírub pomocí PTFE | klasifikováno jako nezávadné | schválení pro pitnou vodu

- ▶ vysoká viskozita
- ▶ střední pevnost
- ▶ demontáž běžnými nástroji

▶ 50 ml    ▶ 200 ml    ▶ 300 ml  
10031782    10031783    10034139

## ÚDRŽBA VÁLCOVÝCH SESTAV

**AN 306-41**

Upevňovací válcové sestavy pro ložiska, hřídele a pouzdra

- ▶ střední viskozita
- ▶ střední pevnost
- ▶ demontáž běžnými nástroji

▶ 20 ml    ▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10020029    10017892    10020033

**AN 306-20**

Upevňování válcových sestav | odolné vůči vysokým teplotám | schválení pro pitnou vodu a DVGW | BAM\*

- ▶ vyšší viskozita
- ▶ vysoká pevnost
- ▶ obtížná demontáž

▶ 20 ml    ▶ 50 ml    ▶ 200 ml  
10017330    10017885    10020023



# TECHNICKÉ KAPALINY

## Hledač netěsností



Schválení DVGW | pěnu tvořící Hledač netěsností dle DIN EN 14291 | nehořlavý | antikorozi


- ▶ 1 L    ▶ 5 L    ▶ 10 L    ▶ 28 L
- 10007597    10045458    10045459    10053490

## Hledač netěsností mrazuvzdorný



Schválení DVGW | pěnu tvořící Hledač netěsností dle DIN EN 14291 | nehořlavý | antikorozi | mrazuvzdorný do -15°C

- ▶ 1 L    ▶ 5 L    ▶ 10 L    ▶ 28 L
- 10051092    10051093    10051095    10053497



-15 °C  
(+5 °F)

## Bio-Fluid\*1



NSF International  
Registered Compound  
Program Listed A1, C1  
Registration 135125

minerální olej vysoké čistoty

- ▶ 1 L    ▶ 5 L    ▶ 10 L    ▶ 28 L
- 10007622    10000365    10045474    10053514



## Bio-Cut\*\*2

Řezný olej pro všechny druhy oceli

- ▶ 250 ml    ▶ 1 L    ▶ 5 L
- 10011167    10000394    10045476

\*1 Nestříkat pomocí WSD 400 a WPS 1500. Jen pro použití štětcem / malířským válečkem.

Lze aplikovat pouze pomocí WSD 400:



## Čistič M

klasifikován jako bezpečný | rychleschnoucí | nehořlavý

- ▶ 1 L    ▶ 5 L    ▶ 10 L    ▶ 28 L
- 10061275    10061290    10058236    10061302

## Metal-Fluid



NSF International  
Nonfood Compounds  
Program Listed A7, C1  
Registration 135125

Univerzální použití; čistit | udržovat | chránit

- ▶ 100 ml    ▶ 500 ml    ▶ 1 L
- 10017352    10028117    10033119
- ▶ 5 L    ▶ 10 L    ▶ 28 L
- 10045467    10016352    10053506



# VÝKONNÁ MAZADLA A VŠESTRANNÁ MAZIVA



## Silikonový tuk

speciální mazivo pro ventily, fitinky a těsnění | schválení pro pitnou vodu | BAM\*\*

Vysoce viskózní, transparentní silikonové mazivo s velmi dobrou snášenlivostí s plasty, zejména pro aplikace na ventily, armatury a těsnění.

Díky registraci NSF H1 je WEICON silikonové mazivo vhodné jako mazivo v citlivých oblastech, kde je možný neúmyslný kontakt s potravinami. Lze jej použít v potravinářství, nápojovém a sanitárním průmyslu, topenářském stavitelství, ve farmaceutickém průmyslu i v těsnicí technice. Mazivo je obzvláště šetrné k materiálu, má neutrální zápach a chuť a teplotní odolnost od -50 °C do +200 °C.

Silikonové mazivo WEICON je vhodné k mazání plastů, pryžových dílů a těsnění, ventilů, armatur a těsnění, strojů, zařízení, pomalu rotujících ložisek a jako montážní pomůcka pro O-kroužky.

▶ 5 g ▶ 85 g ▶ 450 g ▶ 1,0 kg ▶ 5,0 kg ▶ 25,0 kg  
10053151 10050566 10050558 10050563 10051113 10051118



## Silikonový tuk HV

speciální mazivo pro ventily, fitinky a těsnění | schválení pro pitnou vodu | Registrace NSF | BAM\*\*

Vysoce viskózní, transparentní silikonové mazivo s velmi dobrou snášenlivostí s plasty, zejména pro aplikace na ventily, armatury a těsnění.

Mazivo je zvláště šetrné k materiálům, neutrální chuť a zápachem má teplotní odolnost -50 °C až +200 °C.

Testováno Hygienickým institutem Porúří („Hygiene-Institut des Ruhrgebiets“) podle Hygienického hodnocení maziv ve styku s pitnou vodou Federální agentury pro životní prostředí Německa.

▶ 450 g ▶ 1,0 kg ▶ 5,0 kg ▶ 25,0 kg  
10063813 10063769 10062503 10063799



## AL-H

Odolnost vůči vysokým teplotám | bez zápachu a chuti

WEICON AL-H je vhodný pro valivá ložiska, kluzná ložiska, klouby, vřetena, drážkové hřídele a lineární vodící systémy při všech kluzných rychlostech povolených pro mazání plastickým mazivem.

WEICON AL-H je obzvláště vhodný pro použití v potravinářské technologii.

▶ 400 g ▶ 1,0 kg ▶ 5,0 kg ▶ 25,0 kg  
10016761 10016763 10016766 10016769

## Anti-Seize Keramická Pasta

dlouhotrvající ochrana proti korozi, zadření a opotřebení bez kovů

WEICON Anti-Seize Keramická Pasta je syntetická vysoce výkonná montážní pasta bez obsahu kovů a silikonu pro univerzální použití. Keramická pasta je odolná vůči vysokým teplotám, má mimořádně dobrý uvolňovací účinek a je materiálově neutrální. Pasta neobsahuje žádné volné kovy a je kompatibilní s nerezovou ocelí a jinými slitinami niklu. Anti-Seize High-Tech je suchá mazací pasta pro kovové šroubové spoje a zvláště vhodná v případech, kdy pasty obsahující kov mohou způsobit elektrolytické reakce, kdy by produkty obsahující nikl nesměly nebo neměly být použity ze zdravotních důvodů a pokud by produkty obsahující kovy byly být tmavé a neměly se používat z vizuálních důvodů.

▶ 120 g ▶ 450 g ▶ 1,0 kg  
10067867 10067869 10000208

## WEICON GmbH & Co. KG (Headquarters)

Königsberger Str. 255 · DE-48157 Münster  
P.O. Box 84 60 · DE-48045 Münster  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
WhatsApp + 49 (0) 251 9322 393  
info@weicon.de

## WEICON Production GmbH

Vogelsrather Weg 25 · DE-41366 Schwalmtal  
Germany  
phone +49 (0) 251 9322 500  
production@weicon.de

## WEICON Middle East L.L.C.

Jebel Ali Ind Area 1  
P.O. Box 118 216 · Dubai  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

## WEICON Inc.

20 Steckle Place · Unit 20  
Kitchener · Ontario N2E 2C3 · Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

## WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.

Orhan Gazi Mahallesi 16. Yol Sokak No: 6  
34538 Hadimköy-Esenyurt · Istanbul  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## WEICON Romania SRL

Str. Podului Nr. 1  
547176 Budiu Mic (Targu Mures) · Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

## WEICON SA (Pty) Ltd

Unit No. D1 · Enterprise Village  
Capricorn Drive · Capricorn Park  
Muizenberg 7945 (Cape Town) · South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

## WEICON South East Asia Pte Ltd

7 Soon Lee Street  
#01-11 iSPACE · Singapore 627608  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

## WEICON Czech Republic s.r.o.

Teplická 305  
CZ-417 61 Teplice-Bystřany  
Česká republika  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

## WEICON Ibérica S.L.

Av. de Somosierra 18, Nave 6  
San Sebastián de los Reyes  
28703 Madrid · Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

## WEICON Italia S.r.L.

Via Gelasio Adamoli, 35  
16141 Genova · Italy  
phone +39 010 2924 871  
info@weicon.it

## WEICON Colombia S.A.S

Calle 19, 43b-64  
Medellín · Colombia  
phone +57 310 837 37 99  
info@weicon.co

[www.weicon.com](http://www.weicon.com)



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015

[www.tuv.com](http://www.tuv.com)  
ID 9108636595



WEICON

**Bezpečné  
produkty**

Obj. č. 10101306

Distributor:

Všechné informace a doporučení obsažené v této brožurce jsou založeny na praktických zkušenostech. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Jsou však nezavazující a nemají žádnou právní odpovědnost za to, zda uživatel dodržuje podmínky zpracování produktů. Protože nejsme obzvláště se specifickými okolnostmi jeho aplikace. Zaručujeme pouze statek vysokou kvalitu našich produktů. Doporučujeme uživateli, aby pomocí vlastních testů zjistil, zda požadovaný vlastnosti daný výrobek splňuje. Žádné reklamace nebudou na tomto základě přijímány. Uživatel nese výhradní odpovědnost za nesprávné nebo jiné než uvedené aplikace.