

## Flex+bond®



### Elastico | alta qualità adesiva | certificato ISEGA

WEICON Flex+bond possiede un'elevata forza adesiva, rimane elastico, è resistente agli agenti atmosferici, ai raggi UV e a temperature da -40 °C a +90 °C (-40 °F a +194 °F), è verniciabile bagnato su bagnato, levigabile, resistente all'invecchiamento e alla salsedine ed esente da siliconi, isocianati, alogeni e solventi. Flex+bond è certificato ISEGA e può essere utilizzato come collante nell'industria alimentare.

Con Flex+bond si possono incollare quasi tutti i tipi di materiali come metallo, legno, plastiche, vetro e ceramica, anche l'uno con l'altro. WEICON Flex+bond trova utilizzo in tanti settori dell'industria.

#### Dati tecnici

Base	poliossipropilene monocomponente
Carattere	pastoso
Sovraverniciabile	Solo "bagnato su bagnato" entro 3 ore al massimo
Tipo di indurimento	l'umidità dell'aria
Stabilità/deflusso	ASTM D 2202
Densità	1,44 g/cm <sup>3</sup>
Condizioni di catalizzazione	da +5 °C a +40 °C e dal 30% al 95% di umidità rel.
Temperatura di lavorazione	+5 °C a +40 °C
Tempo catalizzazione	nelle prime 24 ore
Potere riempitivo max.	5 mm
Larghezza max. giunto sigillante:	25 mm
Resistenza alla trazione	ISO 37, S3A
Resistenza alla trazione del collante/sigillante puro unità	ISO 37 S3A
Allungamento alla rottura (trazione)	DIN 53504/ ASTM D412
Resistenza media alla trazione al taglio (DIN EN 1465/ASTM D 1002)	650 / 300 (#13353085) %
Resistenza allo strappo	DIN 53515/ ASTM D412
Variazione di volume	DIN 52451
Catalizzatore (Shore A)	DIN ISO 7619
Termostabilità	-40 °C a +90 °C
Resistenza di contatto	2,3 mm Schichtdicke
Classe di materiale	DIN 4102
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente
<b>Approvazioni / Linee guida</b>	
Codice ISSA	75.509.41
Codice IMPA	81 52 87
MIL-Spec	corrisponde a MIL-A-101A

#### Pretrattamento delle superfici

Le superfici devono essere pulite e sgrassate. Molti contaminanti quali polvere, sporcizia, olio, ecc. possono essere rimossi con WEICON Detergente per Superfici. Per superfici metalliche molto sporche raccomandiamo WEICON Detergente S, mentre WEICON Detergente di Adesivi e Sigillanti è adatto per rimuovere vecchie vernici e residui di colla. Moltissimi materiali possono essere incollati facilmente l'uno con l'altro. Per alcuni materiali o in caso di condizioni estreme è necessario l'uso di un attivatore (Primer). Un trattamento meccanico superficiale quale carteggiatura, levigatura, può migliorare notevolmente la qualità dell'incollaggio.

#### Lavorazione

Agganciare la chiavetta al centro della clip sul sacchettino tubolare. Rimuovere la linguetta di sicurezza. Quindi avvitare ulteriormente il coperchio: questo taglierà il sacchettino tubolare. Aprire il tappo e distribuire il materiale ruotando la chiavetta.

unire le parti adesive

#### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

## Flex+bond®

Per garantire un'adesione ottimale, le parti adesive devono essere unite prima che si sia formata la prima pellicola sull'adesivo (tempo di formazione della pellicola\*).

\*colorato: 25 min., trasparente: 10 min.

### Stoccaggio

Conservare nel contenitore originale chiuso a temperatura ambiente, evitando la luce solare diretta.

### Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. ([www.weicon.it](http://www.weicon.it)).

### Accessori

- 10025241 Ugello per cordone a "V", 1 pezzo
- 10033114 Pistola pneumatica a cartuccia, 1 pezzo
- 10020751 Pistola per cartucce silicone "Special", 1 pezzo
- 10000441 Pistola per cartucce silicone, 1 pezzo
- 10101992 Ugello Clip Green Tube, 1 pezzo, trasparente

### Disponibile nei seguenti formati

- 10012995 Flex+bond®, 85 ml, grigio
- 10050415 Flex+bond®, 85 ml, nero
- 10050416 Flex+bond®, 85 ml, bianco
- 10050417 Flex+bond®, 85 ml, trasparente

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



#### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garantite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr