

Primer G



Poliüretanlar için çift komponentli özel astar

Özellikle WEICON Üretanların kullanımından önce çeşitli kauçuk malzemelerin ve metal yüzeylerin ön işleme için 2 bileşenli Primer.

Karakteristik

Baz	Üretan
Renk	sarımsı, şeffaf
Raf ömrü	6 ay

İşleme

Ağırlığa göre karıştırma oranı	32:1
--------------------------------	------

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır

İşleme

Primer G, uygulamadan önce karıştırılması gereken 2 bileşenli bir sistemdir. Bunun için şırınganın tüm içeriğini şişeye dökün, ardından kapağını kapatın ve yaklaşık iki dakika kuvvetlice çalkalayın. Primer G'yi temiz ve kuru yüzeye uygulayın ve bir fırça ile eşit şekilde yayın. Yaklaşık 30-60 dakika sonra, astar sertleşir ve üretan 85 ile kaplanabilir. Uygulama sırasında % 85'in altında bağıl nem ile + 20 ° C'lik bir ortam sıcaklığı tavsiye ediyoruz.

Teslimatın kapsamı

Primer | Reçine & Sertleştirici

Mevcut ambalaj boyutları

10058370 Primer G, 50 g, sarımsı, şeffaf

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr