Elastické lepidlá a tmely

# Montážne lepidlo

# WEICON Green Tube Montážne lepidlo




**silná priľnavosť | univerzálne použiteľné | pre interiér a exteriér**

WEICON Montážne lepidlo je silné disperzné akrylátové lepidlo na montáž, opravy a retušovanie.

Lepidlo má vysokú počiatočnú priľnavosť a konečnú pevnosť a rýchlo vytvrdzuje. Po zaschnutí sa Montážne lepidlo môže prebrúsiť a omietnuť a môže sa natrieť bežne dostupnými farbami a lakmi. Lepidlo je odolné proti teplotám v rozsahu od -20 °C do +80 °C a je vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri. Biele flexibilné lepidlo má nízke emisie a neobsahuje rozpúšťadlá.

Montážne lepidlo je univerzálne použiteľné a možno ho použiť na širokú škálu aplikácií. Je ideálny napríklad na povrchové lepenie materiálov na báze dreva (ako sú soklové lišty, dekoračné lišty, panely alebo drevotrieskové dosky), PVC, polystyrénu, penového polystyrénu, tuhej PU peny (napr. izolačné dosky a káblové kanály), minerálnych materiálov (napr. dlaždíc) a kovov na savé podklady, ako sú omietky, betón, vláknocement, sadrokartón a neošetrené drevo.

Udržateľne balené - rovnako silné!

Green Tube, udržateľné balenie: dýza a uzáver sú vyrobené zo 100 % recyklovaného plastu a telo náplne je vyrobené zo 100 % kartónu. Nižšie emisie $CO_2$ a nižšia spotreba plastu ako pri bežných náplniach. Bez kompromisov vo výkone!

| | | |
|---|---|---|
| **Charakteristiky** | | |
| Základ | | Akrylová disperzia |
| Konzistencia | | pasta |
| Farba | | biela |
| Minimálna doba skladovania | pri izbovej teplote | 24 mes. |
| **Spracovanie** | | |
| Rýchlosť tuhnutia | v prvých 24 hodinách | 2-3 mm |
| Hustota | | 1,4 g/cm³ |
| **Vytvrdzovanie** | | |
| Čas tvorby kože | | 10 - 15 minút |
| **Mechanické vlastnosti** | | |
| Tvrdosť (Shore A) | | 65 ±3 |
| **Tepelné vlastnosti** | | |
| Teplotná odolnosť | | -20 °C až +80 °C |

## Predúprava úprava povrchu

Povrchy musia byť čisté a zbavené mastnoty. Mnohé znečistenia povrchov, napr. olej, mastnotu, prach a nečistoty je možné odstrániť s WEICON Čističom povrchov. Na obzvlášť silne znečistené kovové povrchy odporúčame WEICON Čistič S v spreji. WEICON Odstraňovač tmelov a lepidiel je vhodný na odstraňovanie starých zvyškov farieb, alebo zvyškov lepidla. Väčšina materiálov sa dá navzájom dobre lepiť. Mechanická predúprava povrchu, napr. brúsením, môže tiež výrazne zlepšiť priľnavosť.

## Spracovanie

Metódy aplikácie

Ručná tlaková pištoľ na kartuše s objemom 310 ml, pištoľ na stlačený vzduch, odporúčame verziu s piestovou tyčou (WEICON Pneumatická pištoľ na kartuše), automatické dávkovacie systémy.

Odstráňte uzáver a špičku kartuše. Potom opatrne rozrežte fóliové vrecko priamo pod uzáverom. Vráťte kryt a naskrutkujte koncovku. Odrežte špičku kartuše na požadovanú šírku spoja. Kartušu je teraz možné použiť s akoukoľvek pištoľou na kartuše.

Spájanie lepených častí

Aby sa zabezpečilo optimálne zmáčanie, lepené diely sa musia spojiť skôr, ako sa na lepidle vytvorí prvá koža (čas tvorby kože).

## Skladovanie

Skladujte v neotvorenom originálnom obale pri izbovej teplote a chráňte pred priamym slnečným žiarením.

## Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívatela. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

# WEICON Green Tube Montážne lepidlo

a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

## Príslušenstvo

| | |
|---|---|
| 10101992 | |
| 10059792 | |
| 10025241 | |
| 10020751 | |
| 10000441 | |
| 10024313 | Čistič povrchov, 400 ml, transparentná |
| 10000147 | Čistič S v spreji, 500 ml, transparentná |

## Dostupné veľkosti balenia

| | |
|---|---|
| 10101911 | WEICON Green Tube Montážne lepidlo, 280 ml (Green Tube), biela |
| 10104259 | WEICON Green Tube Montážne lepidlo, 280 ml (plastová taška), biela |
| 10104456 | WEICON Green Tube Montážne lepidlo, 280 ml (Súprava), biela |
| 10104492 | WEICON Green Tube Montážne lepidlo, 1 Set (10 x 280ml), biela |

## Prevodná tabuľka

| | |
|---|---|
| (°C x 1,8) + 32 = °F | Nm x 8,851 = lb·in |
| mm/25,4 = inch | Nm x 0,738 = lb·ft |
| µm/25,4 = mil | Nm x 141,62 = oz·in |
| N x 0,225 = lb | mPa·s = cP |
| $N/mm^2$ x 145 = psi | N/cm x 0,571 = lb/in |
| MPa x 145 = psi | kV/mm x 25,4 = V/mil |

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte:

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr