

# WEICON Green Tube Montážne lepidlo



**silná príľnavosť | univerzálne použiteľné | pre interiér a exteriér**

WEICON Montážne lepidlo je silné disperzné akrylátové lepidlo na montáž, opravy a retušovanie.

Lepidlo má vysokú počiatočnú príľnavosť a konečnú pevnosť a rýchlo vytvrdzuje. Po zaschnutí sa Montážne lepidlo môže prebrúsiť a omietnuť a môže sa natrieť bežne dostupnými farbami a lakmi. Lepidlo je odolné proti teplotám v rozsahu od -20 °C do +80 °C a je vhodné na použitie v interiéri aj exteriéri. Biele flexibilné lepidlo má nízke emisie a neobsahuje rozpúšťadlá.

Montážne lepidlo je univerzálne použiteľné a možno ho použiť na širokú škálu aplikácií. Je ideálny napríklad na povrchové lepenie materiálov na báze dreva (ako sú soklové lišty, dekoračné lišty, panely alebo drevotrieskové dosky), PVC, polystyrénu, penového polystyrénu, tuhej PU peny (napr. izolačné dosky a káblové kanály), minerálnych materiálov (napr. dlaždíc) a kovov na savé podklady, ako sú omietky, betón, vlákno cement, sadrokartón a neošetrené drevo.

## Technické údaje

Základ	Akrylová disperzia
Farba	biela
Konzistencia	pasta
Hustota	1,38 g/cm <sup>3</sup>
Teplota pre spracovanie	+5 °C až +40 °C
Rýchlosť tuhnutia	v prvých 24 hodinách
Čas tvorby kože	10 - 15 minút
Tvrdosť (Shore A)	65 ±3
Teplotná odolnosť	-20 °C až +80 °C
Skladovateľnosť	24 mes.

**Upozornenie**  
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nese výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(ústredie) Nemecko  
tel.: +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

## Montážne lepidlo

### Predbežná úprava povrchu

Povrchy musia byť čisté a zbavené mastnoty. Mnohé znečistenia povrchov, napr. olej, mastnotu, prach a nečistoty je možné odstrániť s WEICON Čističom povrchov. Na obzvlášť silne znečistené kovové povrchy odporúčame WEICON Čistič S v spreji. WEICON Odstraňovač tmelov a lepidiel je vhodný na odstraňovanie starých zvyškov farieb, alebo zvyškov lepidla. Väčšina materiálov sa dá navzájom dobre lepiť. Mechanická predúprava povrchu, napr. brúsením, môže tiež výrazne zlepšiť príľnavosť.

### Spracovanie

Metódy aplikácie

Ručná tlaková pištoľ na kartuše s objemom 310 ml, pištoľ na stlačený vzduch, odporúčame verziu s piestovou tyčou (WEICON Pneumatická pištoľ na kartuše), automatické dávkovacie systémy.

Odstráňte uzáver a špičku kartuše. Potom opatrne rozrežte fóliové vrečko priamo pod uzáverom. Vráťte kryt a naskrutkujte koncovku. Odrežte špičku kartuše na požadovanú šírku spoja. Kartušu je teraz možné použiť s akoukoľvek pištoľou na kartuše.

Spájanie lepených častí

Aby sa zabezpečilo optimálne zmáčanie, lepené diely sa musia spojiť skôr, ako sa na lepidle vytvorí prvá koža (čas tvorby kože).

### Skladovanie

V neotvorenom stave a skladovaní v normálnej klíme (+23 °C a 50 % relatívnej vzdušnej vlhkosti) majú elastické lepidlá a tmely WEICON trvanlivosť 24 mesiacov.

### Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

### Príslušenstvo

10101992	Dýza s klipom Green Tube transparentná, 1 kus
10025241	V-dýza na švy, 1 kus
10033114	Tlaková pištoľ na kartuše, 1 kus
10020751	Dávkovacia pištoľ - špeciál, 1 kus
10000441	Dávkovacia pištoľ, 1 kus
10024313	Čistič povrchov, 400 ml, transparentná
10000147	Čistič S v spreji, 500 ml, transparentná

# WEICON Green Tube Montážne lepidlo

Elastické lepidlá a tmely

## Montážne lepidlo

### Dostupné veľkosti balenia

10101911 WEICON Green Tube Montážne lepidlo, 280 ml, biela

### Prevodná tabuľka

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$

$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$

$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$

$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$

$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$

$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$

$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$

$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$

$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$

$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte.



#### Upozornenie

Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväznú, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(ústredie) Nemecko  
tel.: +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr