

Anaerobik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık

WEICONLOCK® AN 305-73



Flanş, şanzıman ve Diğerleri motor gövdelerini içerir

flanş sızdırmazlıkları için yüzey contası

Teknik Bilgiler

Renk	açık yeşil
Floresan	evet
Viskozite	17.000 - 50.000 ht mPa·s
Maks. boşluk kapama	0,3 mm
Ayrılma kuvveti	6 - 10 Nm
Devamlı tork	2 - 5 Nm
Kesme mukavemeti Nmm ² (DIN 54452)	4 - 6 N/mm ²
Elle sökülebilirlik	20 - 40 dk.
Nihai sertlik (Gücün %100'ü)	12 sa.
Sıcaklık dayanımı	-60 ile +150
Basınç dayanımı (serbest kesilmiş çelik / başlı vida = 8,8)	
M 3x6 max.	1500 bar
M 4x6 max.	1500 bar
M 5x8 max.	1500 bar
M 6x10 max.	1500 bar
M 8x12 max.	700 bar
M 10x16 max.	500 bar

Onaylar / Yönergeler

ISSA kodu	53.402.26
IMPA kodu	450816

Yüzey ön işlemleri

Sızdırmazlık ipliğini temizleyin

Uygulama

WEICONLOCK doğrudan Kalemdeki (Pen) dozlama ucu ile eşit şekilde uygulanır; bu esnada dozlama ucu / Metilin direk temasından kaçının. Birleştirilecek pres mafsalları ve daha büyük parçalar için her iki yüzey de ince ve eşit olarak ıslanmalıdır. Parçaları hızla birleştirin. Sürgülü koltuklarda yapışkanın en iyi şekilde dağılması için montaj sırasında birbirlerine doğru döndürün. Birleştirilen parçaları elle tutunabilecek kadar kuruyana kadar oynatılmamalıdır. Metal ile temas eden WEICONLOCK'u şişeye geri dökmeyin. En küçük metal partikülleri dahi şişede sertleşmeye yol açar. Bu nedenle seri üretimde dozlama cihazlarının kullanılmasını öneriyoruz.

Depolama

Raf ömrü: Oda sıcaklığında (+ 20 ° C) min. 24 ay.

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır

Aksesuarlar

10021433 Aktivatör F Sprey, 200 ml, yeşil
10001256 Doyajlama ucu, 1 adet

Mevcut ambalaj boyutları

10019945 WEICONLOCK® AN 305-73, 50 ml, açık yeşil
10020005 WEICONLOCK® AN 305-73, 200 ml, açık yeşil
10031472 WEICONLOCK® AN 305-73, 300 ml, açık yeşil

QR Kodu okutun:



Not

Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilmez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr