

Konzervačný sprej



Ochrana proti korózii pri vnútornom skladovaní kovov

WEICON Konzervačný sprej je ochranný film testovaný TÜV a trvalo konzervuje kovové nástroje a presné diely suchou, voskovou vrstvou.

WEICON Konzervačný sprej možno použiť ako spoľahlivú ochranu proti korózii holých, nenatretých kovových dielov, na vnútorné skladovanie obrobkov, ako ochranu proti korózii pri zámorskej preprave a na konzerváciu nástrojov a presných dielov.

V prípade potreby je možné ochrannú film jednoducho odstrániť (napr. WEICON Čistič S).

Technické údaje

Zápach	Rozpúšťadlo	
Vlastnosti	na báze vosku	
Bez silikónu	áno	
Spotreba	na 1,5 priečnej aplikácii	~ 2 m ²
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote	24 mes.
Skúšobný test v solnom postreku	DIN 53167:1985-12	> 500 hod.
Teplotná odolnosť	-20 °C až +80 °C	
Kompatibilné s Double Nozzle	áno	

Schválenia / usmernenia

ISSA-kód	53.402.08
IMPA-kód	450815

Povrchová a protikorózna ochrana

Spracovanie

Vyčistite a odmastite povrchy pomocou WEICON Čistič S v spreji. Nastriekajte WEICON Ochranu proti korózii (sprej). Po približne 3 - 4 hodinách je vrstva pri izbovej teplote úplne vytvrdnutá. Na zvýšenie ochrany proti korózii sa môže naniesť niekoľko vrstiev. Ochranný film možno odstrániť pomocou WEICON Čističa S v spreji.

Skladovanie

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50 °C.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Dostupné veľkosti balenia

10000157 Konzervačný sprej, 400 ml, bezfarebný

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr