

# WEICON Montážní lepidlo Green tube



## silná přilnavost | univerzální použití | pro vnitřní a venkovní použití

Montážní lepidlo WEICON je silné disperzní akrylátové lepidlo pro montáž, opravy a retušování.

Lepidlo má vysokou počáteční přilnavost a konečnou pevnost a rychle vytvrzuje. Po zaschnutí lze montážní lepidlo přebrousit, omítnout a natřít běžně dostupnými barvami a laky. Lepidlo je odolné vůči teplotám v rozmezí od -20 °C do +80 °C a je vhodné pro vnitřní i venkovní použití. Bílé flexibilní lepidlo je nízkoemisní a neobsahuje rozpouštědla.

Montážní lepidlo je univerzálně použitelné a lze jej použít pro širokou škálu aplikací. Je ideální například pro povrchové lepení materiálů na bázi dřeva (jako jsou soklové lišty, ozdobné lišty, panely nebo dřevotřískové desky), PVC, polystyrenu, desek z pěnového polystyrenu, tuhé PU pěny (např. izolačních desek a kabelových kanálů), minerálních materiálů (např. dlaždic) a kovů na savé podklady, jako jsou omítky, beton, vláknocement, sádrokarton a neošetřené dřevo.

### Technické údaje

Báze	Disperze akrylátů
Odstín	bílá
Konzistence	pastovité
Hustota	1,38 g/cm <sup>3</sup>
Teplota zpracování	+5 °C až +40 °C
Rychlost vytvrzení Jednotka	V prvních 24 h
Doba zpracovatelnosti	10 - 15 min
Tvrdost (Shore A)	65 ±3
Teplotní odolnost	-20 °C až +80 °C

**Poznámka**  
Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantueme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučují se však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(feditelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. l.  
Itálie  
telefon +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr

Elastická lepidla a těsnění

## Montážní lepidlo

### Předúprava povrchu

Povrchy musí být čisté a zbavené mastnoty. Mnoho povrchových nečistot, jako je olej, mastnota, prach a špína, lze odstranit pomocí WEICON Povrchového čističe. Pro silně znečištěné kovové povrchy doporučujeme použít WEICON Čistič S sprej.

WEICON Odstraňovač těsnění a lepidel je vhodný k odstraňování zbytků starých nátěrů nebo zbytků lepidel. Většinu materiálů lze lepit vzájemně. Mechanická předúprava povrchu, např. broušením, může rovněž výrazně zlepšit přilnavost.

### Zpracování

#### Způsoby použití

Dávkovací pistole pro 310 ml kartuše, Tlaková pistole na kartuše - doporučujeme verzi s pístnicí (WEICON Tlaková Pistole na kartuše), automatické dávkovací systémy.

Sejměte víko a špičku kartuše. Poté opatrně rozřízněte fóliový sáček přímo pod sponou. Nasadte zpět víko a našroubujte koncovku. Odřízněte špičku kartuše na požadovanou šířku spoje. Nyní lze kartuši zpracovat pomocí dávkovací pistole.

#### Spojování komponentů

Aby bylo zajištěno optimální smáčení, musí být lepené díly spojeny dříve, než se na lepidle vytvoří první slupka (doba tvorby slupky).

### Skladování

Elastická lepidla a tmely WEICON mají při skladování v neotevřeném stavu v běžných klimatických podmínkách (+23 °C a relativní vlhkost 50 %) trvanlivost 24 měsíců.

### Návod k použití

Při používání produktů WEICON je třeba dodržovat fyzikální, bezpečnostní, toxikologické a ekologické údaje a předpisy v našich bezpečnostních listech ES ([www.weicon.com](http://www.weicon.com)).

### Příslušenství

10101992	Klipová tryska Green Tube průhledná Klipová tryska Green Tube průhledná, 1 kus
10025241	V-špička, 1 kus
10033114	Tlaková pistole na kartuše, 1 kus
10020751	Dávkovací pistole "Speciál", 1 kus
10000441	Dávkovací pistole, 1 kus
10024313	Povrchový čistič, 400 ml, transparentní
10000147	Čistič S, 500 ml, transparentní

# WEICON Montážní lepidlo Green tube

Elastická lepidla a těsnění  
**Montážní lepidlo**

## Dostupné velikosti

10101911 WEICON Montážní lepidlo Green tube, 280 ml,  
bílá

## Převodní tabulka

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$

$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$

$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$

$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$

$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$

$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$

$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$

$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$

$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$

$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$

$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$

$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

na detail produktu



### Poznámka

Specifikace a doporučení uvedené v tomto technickém listu nesmí být považovány za zaručené vlastnosti produktu. Vycházejí z našich laboratorních testů a praktických zkušeností. Protože jednotlivé podmínky použití jsou mimo naše znalosti, kontrolu a odpovědnost, poskytujeme tyto informace nezávazně. Garantujeme trvale vysokou kvalitu našich výrobků. Doporučujeme však vlastní adekvátní laboratorní a praktické zkoušky, zda daný výrobek splňuje požadované vlastnosti. Nelze z nich odvodit nárok. Za nevhodné nebo jiné než specifikované aplikace nese odpovědnost pouze uživatel.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Česká republika  
telefon +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(feditelství) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Rumunsko  
telefon +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON Jihovýchodní Asie Pte Ltd  
Singapur  
telefon (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Iberika S.L.  
Španělsko  
telefon +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S. r. L.  
Itálie  
telefon +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
Jižní Afrika telefon +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr