

Tamir Bandı



İç ve dış mekan uygulamaları için esnek, dayanıklı ve sızdırmaz onarım bandı.

İç veya dış mekanlarda hızlı ve acil onarımlar için cam elyaf takviyeli plastikten yapılmış esnek, dayanıklı ve sızdırmaz onarım bandı. Tamir bandı özel bir reçine ile empenye edilmiştir ve su ile temas ederek aktif hale gelir.

Çok basit ve hızlı uygulama sağlar ve neredeyse tüm yüzeylere çok güçlü şekilde yapışır. Sadece 30 dakika sonra bant tamamen kürlenir ve kullanıma hazır hale gelir. Sertleştikten sonra bant zımparalanabilir ve üzeri boyanabilir. Kısa süreler için -50 °C / (-58 °F) ila +150 °C (302 °F) arasında yüksek kimyasal ve sıcaklık direncine sahiptir. Bant ek aletler olmadan uygulanabilir ve endüstri, ticaret, ev, kamp ve DIY uygulamalarında güvenilir ve dayanıklı onarımlar sağlar.

Karakteristik

Baz	Poliüretan
Materialstärke_vor_der_Aushärtung	0,594 mm
Materialstärke_nach_der_Aushärtung	1,147 mm
Saklama süresi	oda sıcaklığında 24 ay

İşleme

Uygulama sıcaklığı	+10 °C ile +35 °C arası
Sertleşme sıcaklığı	+6 °C ile +40 °C arası

Kürlenme

Kap ömrü	20 °C'de	3 - 5 dk.
Elle sökülebilirlik	(gücün %35'i)	7 dk.
Nihai sertlik	(Gücün %100'ü)	30 Min.

Kürlenme sonrası mekanik özellikler

Çekme dayanımı	35 MPa
Basınç dayanımı	30 bar
Sertlik (Shore D)	ASTM D 1706 70

Termal parametreler

Sıcaklık dayanımı	-50 °C ila +120 °C +150 °C (kısa süreliğine)
-------------------	--

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Depolama

Bei Raumtemperatur trocken lagern. Ungeöffnete Gebinde können bei Temperaturen von +18 °C bis +25 °C gelagert werden. Sonnenbestrahlung vermeiden.

Teslimatın kapsamı

Eldivenler | Tamir Bandı

Dönüşüm tablosu

(°C x 1,8) + 32 = °F
mm/25,4 = inch
µm/25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi

Nm x 8,851 = lb·in
Nm x 0,738 = lb·ft
Nm x 141,62 = oz·in
mPa·s = cP
N/cm x 0,571 = lb/in
kV/mm x 25,4 = V/mil

Mevcut ambalaj boyutları

10057453	Tamir Bandı, 1,5 m x 5 cm, beyaz
10057454	Tamir Bandı, 3,5 m x 5 cm, beyaz
10057455	Tamir Bandı, 3,5 m x 10 cm, beyaz
10057459	Tamir Bandı, 10 m x 12,5 cm, beyaz
10067707	Tamir Bandı, 1,5 m x 5 cm, siyah
10067709	Tamir Bandı, 3,5 m x 5 cm, siyah
10067711	Tamir Bandı, 3,5 m x 10 cm, siyah

QR Kodu okutun:



Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr

Tamir Bandı

Direnç tablosu

Aseton	+	Mineral yağlar	+
Benzin (92-100 Oktan)	+	Ham petrol	+
Dizel yakıtlar	+	Sülfürik asit <%5	+
Etanol < %85 (etil alkol)	+	Toluen	+
Hidrolik yağ	+	Varşol	+
Metil etil keton (MEK)	+		

+ = dayanıklı 0 = kısıtlı bir süre için dayanıklı - = dayanıksız *Tüm Weicon Plastik Çelik ürünleri +20°C kimyasal sıcaklıkta depolanmıştır.

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr