Elastik Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri
MS-Polimerler

WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı



hızlı | güçlü yapışma | iç ve dış mekanlar için

WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı, doğal taş, taş ve seramiklerin montajı için güçlü bir yapıştırıcıdır. Çok yüksek başlangıç yapışması ve hızlı yapışma gücü oluşumu sayesinde, duvar gibi dikey yüzeylerde bile yapıştırma mümkündür. Taş yapıştırıcı birçok iç ve dış mekan uygulaması için uygundur. Donmaya karşı dayanıklıdır, -40 °C ila +90 °C arasında yüksek sıcaklık direncinin yanı sıra yüksek hava ve UV direncine sahiptir. Doğal taş yapıştırıcısı hızlı bir şekilde sertleşir ve çok yüksek bir nihai mukavemete sahiptir. Kürlendikten sonra yapıştırıcı zımparalanabilir ve hareketi telafi etmek için elastik kalır. Taş yapıştırıcısı silikon içermez, izosiyanat içermez, halojen içermez ve solvent içermez.

Pencere pervazları, fayanslar, süpürgelikler, süpürgelik tahtaları, dekoratif pervazlar veya merdiven basamaklarının yapıştırılması gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı ahşap, ahşap bazlı malzemeler, plastikler, metaller, cam ve mineral yüzeyler gibi çok çeşitli malzemelere çok iyi yapışır. Gri ve beyaz renkleri mevcuttur.

Özellikler

Baz		1 K MS-Polimer
Yapı:		macunsu
Sertleşme tipi		nemli kürleme
Boyanabilir		en geç 3 saat içinde sadece "ıslak üzerine ıslak" şekilde
Dayanıklılık/ Akış	ASTM D 2202	1.0 mm
Yapı malzemesi sınıfı	DIN 4102	B 2
Minimum depolama	oda sıcaklığında	18 ay

İşleme

Sertleşme gereksinimi		+5 ile +40°C arası ve 30% ile 95% arası hava nemi
Kürlenme hızı	ilk 24 saatte	2 -3 mm
Yoğunluk		1,62 g/cm³
Maks. boşluk genişliği		30 mm
Maks. boşluk kapama		10 mm

Kürlenme

Kabuk oluşma süresi		10 dk.

Mekanik özellikler

Çekme dayanımı	ISO 37	1,9 N/mm²
Kopma uzaması (çekme)	DIN 53504/ASTM D412	600 %
Yırtılma yayılma dayanımı	DIN 53515 / ASTM D 1002	13 kN/m
Sertlik (Shore A)	DIN ISO 7619	50±5
Çekme gerilme direnci DIN EN 1465		
Ortalama çekme kesme dayanımı (DIN EN 1465 / ASTM D 1002)		1,5 N/mm²
Hacim değişikliği	DIN 52451	-2 %

Termal parametreler

Sıcaklık dayanımı		-40 °C ile +90 °C arası

Onaylar / Yönergeler

MIL-Spec	complies with	-

Yüzey ön işlemi

Yüzeyler temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, toz ve kir gibi birçok yüzey kirletici WEICON Yüzey Temizleyici ile giderilebilir. Özellikle çok kirli metal yüzeyler için WEICON Temizleyici Sprey S 'yi tavsiye ediyoruz; eski boya veya yapıştırıcı kalıntılarını temizlemek için ise WEICON Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü Sprey uygundur. Çoğu malzeme birbirleriyle ve başka malzemelerle iyi bir şekilde yapıştırılabilir. Belirli malzemeler veya aşırı gereksinimler için bir yapışma arttırıcı (astar) veya WEICON Yapışma Temizleyici kullanılmasını tavsiye ederiz. Taşlama veya kumlama gibi mekanik bir yüzey ön işlemi ile de yapışma gücü önemli ölçüde arttırılabilir.

Uygulama

Uygulama Yöntemleri

310 ml kartuşlar için elle çalışan silikon tabancası, pnömatik silikon tabancası (sadece pistonlu versiyonu, örneğin WEICON pnömatik kartuş tabancası, öneriyoruz), otomatik dağıtım sistemleri.

Parçaların Birleştirilmesi

Optimum yapışmayı sağlamak için, parçalar yapıştırıcı kurumaya başlamadan önce (kuruma süresi) birleştirilmelidir.

Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında saklayınız ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilgimiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr

WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı

Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

Aksesuarlar

10025241	V-Tip Ucu, 1 adet
10059792	Basınçlı Kartuş Tabancası Airflow 3, 1 adet
10020751	Kartuş Tabancası - Özel, 1 adet
10000441	Kartuş Tabancası - Standart, 1 adet
10024313	Yüzey Temizleyici, 400 ml, Şeffaf
10000147	Temizleyici Sprey S, 500 ml, Şeffaf
10062859	Aktivatör Temizleyici, 400 ml, Şeffaf
10101992	Green Tube Klips Nozulu, 1 adet, Şeffaf

Mevcut ambalaj boyutları

10105018	WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı, 280 ml (Green Tube), gri
10105025	WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı, 280 ml (Green Tube), beyaz
10105016	WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı, 280 ml (plastik torba), gri
10105023	WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı, 280 ml (plastik torba), beyaz
10105021	WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı, 280 ml (Set), gri
10105028	WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı, 280 ml (Set), beyaz

Dönüşüm tablosu

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm^2 x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

QR Kodu okutun:

Not
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimize ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilgimiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquaters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65
E-mail: info@weicon.com.tr