

## WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı



### hızlı | güçlü yapışma | iç ve dış mekanlar için

WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı, doğal taş, taş ve seramiklerin montajı için güçlü bir yapıştırıcıdır. Çok yüksek başlangıç yapışması ve hızlı yapışma gücü oluşumu sayesinde, duvar gibi dikey yüzeylerde bile yapıştırma mümkündür. Taş yapıştırıcı birçok iç ve dış mekan uygulaması için uygundur. Donmaya karşı dayanıklıdır, -40 °C ila +90 °C arasında yüksek sıcaklık direncinin yanı sıra yüksek hava ve UV direncine sahiptir. Doğal taş yapıştırıcısı hızlı bir şekilde sertleşir ve çok yüksek bir nihai mukavemete sahiptir. Kürlendikten sonra yapıştırıcı zımparalanabilir ve hareketi telafi etmek için elastik kalır. Taş yapıştırıcısı silikon içermez, izosyanat içermez, halojen içermez ve solvent içermez.

Pencere pervazları, fayanslar, süpürgelikler, süpürgelik tahtaları, dekoratif pervazlar veya merdiven basamaklarının yapıştırılması gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı ahşap, ahşap bazlı malzemeler, plastikler, metaller, cam ve mineral yüzeyler gibi çok çeşitli malzemelere çok iyi yapışır. Gri ve beyaz renkleri mevcuttur.

#### Özellikler

Baz	1 K MS-Polimer
Yapı:	macunsu
Sertleşme tipi	nemli kürlenme
Boyanabilir	en geç 3 saat içinde sadece "Islak üzerine ıslak" şekilde
Dayanıklılık / Akış	ASTM D 2202 1.0 mm
Yapı malzemesi sınıfı	DIN 4102 B 2
Minimum depolama	oda sıcaklığında 12 ay

Not  
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirlenenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone +65 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65  
E-mail: info@weicon.com.tr

#### İşleme

Sertleşme gereksinimi	+5 ile +40°C arası ve 30% ile 95% arası hava nemli
Kürlenme hızı	ilk 24 saatte 2 -3 mm
Yoğunluk	1,62 g/cm <sup>3</sup>
Maks. boşluk genişliği	30 mm
Maks. boşluk kapama	10 mm

#### Kürlenme

Kabuk oluşma süresi	10 dk.
---------------------	--------

#### Mekanik özellikler

Çekme dayanımı	ISO 37	1,9 N/mm <sup>2</sup>
Kopma uzaması (çekme)	DIN 53504/ASTM D412	600 %
Yırtılma yayılma dayanımı	DIN 53515 / ASTM D 1002	13 kN/m
Sertlik (Shore A)	DIN ISO 7619	50±5
Çekme gerilme direnci DIN EN 1465		
Ortalama çekme kesme dayanımı (DIN EN 1465 / ASTM D 1002)		1,5 N/mm <sup>2</sup>
Hacim değişikliği	DIN 52451	-2 %

#### Termal parametreler

Sıcaklık dayanımı	-40 °C ile +90 °C arası
-------------------	-------------------------

#### Yüzey ön işleme

Yüzeyler temiz ve yağdan arındırılmış olmalıdır. Yağ, gres, toz ve kir gibi birçok yüzey kirlenici WEICON Yüzey Temizleyici ile giderilebilir. Özellikle çok kirli metal yüzeyler için WEICON Temizleyici Sprey S 'yi tavsiye ediyoruz; eski boya veya yapıştırıcı kalıntılarını temizlemek için ise WEICON Silikon ve Yapıştırıcı Sökücü Sprey uygundur. Çoğu malzeme birbirleriyle ve başka malzemelerle iyi bir şekilde yapıştırılabilir. Belirli malzemeler veya aşırı gereksinimler için bir yapışma arttırıcı (astar) veya WEICON Yapışma Temizleyici kullanılmasını tavsiye ederiz. Taşlama veya kumlama gibi mekanik bir yüzey ön işleme ile de yapışma gücü önemli ölçüde arttırılabilir.

#### Uygulama

##### Uygulama yöntemleri

310 ml kartuşlar için manuel basınç tabancası, basınçlı hava tabancası, piston çubuklu bir versiyon (WEICON basınçlı hava kartuşu tabancası), otomatik dozaj sistemleri öneririz.

##### Yapıştırılan parçaların birleştirilmesi

Optimum ıslatma sağlamak için, yapıştırılan parçalar yapıştırıcı üzerinde ilk kabuk oluşmadan önce birleştirilmelidir (kabuk oluşma süresi).

#### Depolama

Açılmamış orijinal ambalajında, oda sıcaklığında saklayınız ve doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız.

#### Kullanım talimatları

WEICON ürünlerini kullanırken AB Güvenlik Bilgi Formlarında (www.weicon.com) yer alan fiziksel, emniyet tekniği, toksikolojik ve ekolojik verilere ve talimatlara uyulmalıdır.

# WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı

## Aksesuarlar

10025241	V-Tip Ucu, 1 adet
10059792	Basıncılı Kartuş Tabancası Airflow 3, 1 adet
10020751	Kartuş Tabancası - Özel, 1 adet
10000441	Kartuş Tabancası - Standart, 1 adet
10024313	Yüzey Temizleyici, 400 ml, Şeffaf
10000147	Temizleyici Sprey S, 500 ml, Şeffaf
10062859	Aktivatör Temizleyici, 400 ml, Şeffaf
10101992	Green Tube Klips Nozulu, 1 adet, Şeffaf

## Mevcut ambalaj boyutları

10105018	WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı, 280 ml (Green Tube), gri
10105025	WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı, 280 ml (Green Tube), beyaz
10105016	WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı, 280 ml (plastik torba), gri
10105023	WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı, 280 ml (plastik torba), beyaz
10105021	WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı, 280 ml (Set), gri
10105028	WEICON Doğal Taş Yapıştırıcısı, 280 ml (Set), beyaz

## Dönüşüm tablosu

$(^{\circ}\text{C} \times 1,8) + 32 = ^{\circ}\text{F}$	$\text{Nm} \times 8,851 = \text{lb}\cdot\text{in}$
$\text{mm}/25,4 = \text{inch}$	$\text{Nm} \times 0,738 = \text{lb}\cdot\text{ft}$
$\mu\text{m}/25,4 = \text{mil}$	$\text{Nm} \times 141,62 = \text{oz}\cdot\text{in}$
$\text{N} \times 0,225 = \text{lb}$	$\text{mPa}\cdot\text{s} = \text{cP}$
$\text{N}/\text{mm}^2 \times 145 = \text{psi}$	$\text{N}/\text{cm} \times 0,571 = \text{lb}/\text{in}$
$\text{MPa} \times 145 = \text{psi}$	$\text{kV}/\text{mm} \times 25,4 = \text{V}/\text{mil}$

QR Kodu okutun:



Not  
Bu teknik bilgi formunda verilen özellikler ve tavsiyeler, garanti edilen ürün özellikleri olarak görülmemelidir. Bunlar laboratuvar testlerimiz ve pratik deneyimlerimize dayanmaktadır. Bireysel uygulama koşulları bilginiz, kontrolümüz ve sorumluluğumuz dışında olduğundan, bu bilgiler herhangi bir yükümlülük olmaksızın sağlanmaktadır. Ürünlerimizin sürekli yüksek kalitesini garanti ediyoruz. Bununla birlikte, söz konusu ürünün talep edilen özellikleri karşılayıp karşılamadığını öğrenmek için yeterli laboratuvar ve pratik testlerin yapılması önerilir. Bunlardan bir iddia türetilemez. Uygun olmayan veya belirtilenden farklı uygulamalar için tek sorumluluk kullanıcıya aittir.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S  
Colombia  
Phone: +57 314 793 86 06  
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
Tel.: +90 (0) 212 465 33 65  
E-mail: info@weicon.com.tr