

Powlekanie powierzchni i antykorozyja

Zinc Spray



Nonfood Compounds
Program Listed R2
Registration 156012



**Idealny do naprawy uszkodzonych elementów | > 450 godz.
w teście w mgie solnej zgodnie z DIN EN ISO 9227 odciń
cynkowania ogniowego**

WEICON Zinc Spray, niemieckiego TÜV, to solidne i długotrwałe zabezpieczenie antykorozyjne dla wszystkich powierzchni metalowych, także elementów galwanizowanych. Produkt wytwarza szybkoschnącą i świetnie

przylegającą powłokę ochronną składającą się z mikrocząstek cynku w postaci płatków. Nawet po 1050 h testu solankowego, wg DIN 53167 i DIN 50021, element metalowe pokryte przy pomocy Zinc-Spray nie wykazują śladów korozji. Zastępująca konwencjonalne pigmenty sferyczne nowa technologia płatków cynku sprawia, że warstwa ochronna wykazuje wyjątkową odporność, także na ekstremalne warunki pogodowe i środowiskowe (posiada cechy hydrofobowe- odpycha wilgoć).

Dane techniczne

obszar zastosowania	wewnątrz i na zewnątrz	
Spoivo	Alkyd styrenowy	
Pigmenty	sferyczne, cynk i aluminium	
Jednostka pigmentów	ok. 99,9% Zn / ok. 99,9% Al	
Zawartość metalu w suchej powłoce	~70 %	
Zalecany podkład	nie jest wymagany	
Zużycie	przy metodzie 1,5 na krzyż	~ 2 m ²
Wydajność przy natrysku krzyżowym 1,5	30 - 50 µm	
suchy po	15 min	
Minimalny okres przechowywania	w temperaturze pokojowej	24 miesiące
Utwardzony po	10-12 godz	
Cięcie krzyżowe	DIN 53151/ISO 2409	Cięcie krzyżowe GT 0
Zgodność z	Zarejestrowany w NSF White Book	
Test gięcia na trzpieniu	DIN EN ISO 1519	Bez mikropęknięć
Powlekanie końcowe	nie jest wymagany	
Gęstość	1,1 g/cm ³	
Odporność na temperaturę	-50 do +500	

Zatwierdzenia / Wytyczne

NSF	R2 (FDA 21 CFR)	
ISSA-Code	53.402.06	
IKS	DIN EN ISO 9227-NSS / 1080 Stunden	
Zgodność z	Zarejestrowany w NSF White Book	

Wstępna obróbka powierzchni

Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnię przy pomocy WEICON Surface Cleaner.

Aplikacja

Wstrząsnąć puszkę przed użyciem. Rozpylać równomiernie w temperaturze pokojowej (ok. +20°C) z odległości ok. 25 cm przy natrysku krzyżowym. Powłoka sucha w dotyku po ok. 15 min., w pełni utwardzona po 10-12 godzinach

Przechowywanie

Pojemnik jest pod ciśnieniem. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych i temperaturą powyżej +50°C.

Instrukcja użytkowania

Podczas użytkowania produktów WEICON należy przestrzegać danych i przepisów fizycznych, bezpieczeństwa, toksykologicznych i ekologicznych zawartych w naszych kartach charakterystyki (www.weicon.pl).

Dostępne opakowania

10037443 Zinc Spray, 400 ml

Uwaga

Wszystkie informacje i zalecenia zawarte w niniejszej Karcie Technicznej nie stanowią gwarantowanych właściwości. Opierają się one na wynikach naszych badań i doświadczeniu. Nie są jednak wiążące, ponieważ nie możemy odpowiadać za przestrzeganie warunków obróbki, gdyż nie znamy specyficznych warunków zastosowania przez użytkownika. Gwarancja może być jedynie niezmiennie wysoka jakość naszych produktów. Zalecamy przeprowadzenie własnych testów w celu stwierdzenia, czy podany produkt posiada wymagane przez Państwa właściwości. Roszczenia z tego tytułu są wykluczone. Za nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie produktu odpowiedzialność ponosi wyłącznie osoba dokonująca obróbki.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr