

Zink Spray speciaal helder



Nonfood Compounds
Program Listed R2
Registration 156013



Langdurige kathodische corrosiebescherming | kleur afgestemd op verse thermische verzinking | NSF-goedkeuring

WEICON Zinkspray Speciaal Licht is TÜV-getest, geeft een permanente kathodische corrosiebescherming aan alle metalen oppervlakken en heeft een lichte kleurtint die lijkt op een verse thermische verzinking.

Het vormt een sneldrogende, stevig hechtende bescherm laag van microfijne zinkvlokken. De zinkvlokken vormen een resistente bescherm laag, zelfs tegen extreme weers- en milieu-invloeden. In de zoutsprietest volgens DIN EN ISO 9227 vertoonden met Zinkspray Speciaal Licht beklede metalen onderdelen geen corrosie, zelfs niet na meer dan 550 uur.

WEICON Zinc Spray Special Light kan worden gebruikt voor het coaten van las- en boorpunten, als geleidende tussenlaag voor puntlassen en overal waar metaal tegen corrosie moet worden beschermd.

Technische gegevens		
Kleur	afgestemd op vers thermisch verzinken	
Toepassingsgebied	Binnen en buiten	
Bindmiddel	Gemodificeerde alkydehars	
Pigment	Plaatjesachtige zink- en aluminiumpigmenten	
Pigment-zuiverheid	Ca. 99,9% Zn / ca. 99,5% Al	
Metaalgehalte in de droge film	~70 %	
Verwerkingstemperatuur	+5 °C bis +35 °C, optimaal +18 °C bis +35 °C	
Aanbevolen grondlaag	Zink-Spray	
Verbruik	bij 1,5 kruisgang	150 ml/m ²
Laagdikte bij 1,5 kruis ca.	20 - 40 µm	
Stofdroog na	15 Min.	
Minimale houdbaarheid	bij kamertemperatuur	24 maanden
doorgehard na	10-12 uur	
overschilderbaar	na 24 uur	
Kruislings snijden	DIN 53151/ISO 2409	Kenmerk kruislinge inkerving GT 0 tot GT 1
Doornbuigtest	DIN EN ISO 1519	Geen haarschuurvorming
deklaag	Niet noodzakelijk	
Dichtheid	1,0 g/cm ³	
Temperatuurbestendigheid	-50 °C tot +300 °C	
Goedkeuringen / Richtlijnen		
NSF	R2 (FDA 21 CFR)	
ISSA-code	53.402.07	
ICS	DIN EN ISO 9227-NSS / 576 Uren	

Oppervlaktevoorbereiding

De te bewerken oppervlakken reinigen en ontvetten met WEICON Oppervlakkenreiniger.

Verwerking

Schud de bus voor gebruik tot de mengkogel duidelijk hoorbaar is. Spuit bij kamertemperatuur (ca. 20°C) gelijkmatig en kruislings op ca. 25 cm afstand van het oppervlak. Stofdroog na ongeveer 15 minuten, volledig uitgehard na ongeveer 10-12 uur.

Opslag

Spuitbus staat onder druk. Bescherm tegen direct zonlicht en temperaturen boven +50 °C.

Gebruiksaanwijzing

Bij de verwerking van WEICON producten moeten de fysische, veiligheids-, toxicologische en ecologische gegevens en voorschriften in onze EG veiligheidsinformatiebladen (www.weicon.de) in acht genomen worden.

Beschikbare verpakkingsgroottes

10014146 Zink Spray speciaal helder, 400 ml

Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Zink Spray speciaal helder

Oppervlakte- en corrosiebescherming

Klik hier voor de pagina met productdetails:



Opmerking
Alle informatie en aanbevelingen in dit technische informatieblad vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, omdat we niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien we niet bekend zijn met de specifieke toepassingsvoorwaarden bij de gebruiker. Een garantie kan alleen worden gegeven voor de constant hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan uw eigen tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de eigenschappen heeft die u nodig hebt. Een claim die hieruit voortvloeit is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 0 914 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr