

Zinkový sprej „špeciál svetlý“



Nonfood Compounds
Program Listed R2
Registration 156013



**dlhodobá katodická protikorózna ochrana | prelakovateľný
| v podobnom farebnom odtieni ako čerstvé žiarové
pozinkovanie**

Zinkový sprej „špeciál svetlý“ je certifikovaný v TÜV. Kovovým povrchom zaisťuje dlhodobú katódovú protikoróznú ochranu v odtieni podobnom ako žiarové pozinkovanie. Vytvára rýchloschnúcu a pevne prilnavú ochrannú vrstvu z mikroskopických zinkových vločiek. Zinkové vločky tvoria odolnú ochrannú vrstvu aj proti extrémnym vplyvom klímy a prostredia. Zinkový sprej „špeciál svetlý“ možno použiť ako vysoko kvalitný podklad pod protikoróznú ochranu, na náter zvarených spojov a vrtaných otvorov, ako vodivú medzivrstvu pri bodovom zváraní a všade tam, kde je nutná ochrana proti korózii.

Technické údaje

Farba	prispôsobené na čerstvé žiarové zinkovanie	
Oblasť použitia	interiér a exteriér	
Spojivo	modifikovaná alkydová živica	
Pigment	zinkové a hliníkové šupinové pigmenty	
Čistota pigmentu	ca. 99,9% Zn/ca. 99,5% Al	
Obsah kovu v suchom filme	~70 %	
Teplota pre spracovanie	+5°C až +35°C, ideálne +18°C až +35°C	
Odporúčaný základný náter	Zinkový sprej	
Spotreba	na 1,5 priečnej aplikácii	150 ml/m²
Hrúbka vrstvy pri postupe 1,5 do kríža cca.	20 - 40 µm	
Suché na prach	15 minút	
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote	24 mes.
Vytvrdnutý po	10-12 hod.	
Mriežkový test	DIN 53151/ISO 2409	Hodnota mriežkovej skúšky GT 0 až GT 1
Test ohybu trňa	DIN EN ISO 1519	bez vzniku vlásoknicových trhlín
Vrchný náter	nie je nutná	
Hustota	1,0 g/cm³	
Teplotná odolnosť	-50 °C až +300 °C	

Schválenia / usmernenia

NSF	R2 (FDA 21 CFR)	
ISSA-kód	53.402.07	
IMPA-kód	450812	
IKS	DIN EN ISO 9227-NSS / 576 Stunden	

Predúprava úprava povrchu

Očistite a odmastite povrch napr. s WEICON Čističom povrchov.

Spracovanie

Pred použitím nádobu pretrepte pokiaľ nebude jasne počuť guľička. Rozstrekujte rovnomerne pri izbovej teplote (približne 20 °C) a približne 25 cm od povrchu. Zaschnuté cca. po 15-tich minútach, konečné vytvrdnutie po cca. 10-12 hodinách.

Skladovanie

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50 °C.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Dostupné veľkosti balenia

1000047 Zinkový sprej „špeciál svetlý“, 400 ml

Upozornenie

Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Zinkový sprej „špeciál svetlý“

Povrchová a protikoročná ochrana

Tu je stránka s
podrobnosťami o
produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr