

Fita de Fibra de Vidro



Instruções de utilização

Durante o processamento dos produtos WEICON, devem ser observados os dados e regulamentos físicos, de segurança, toxicológicos e ecológicos nas nossas fichas de dados de segurança CE (www.weicon.com).

Acessórios da embalagem

Fita de Fibra de Vidro

Embalagens disponíveis

10000913 Fita de Fibra de Vidro, 1 uni, branco

Melhora a aderência e a resistência à pressão

Melhora a aderência e a resistência à compressão das Resinas Epóxi WEICON em muitos trabalhos de reparação e manutenção. Dimensões: 1000 mt x 50 mm

Características

Base	Fibra de vidro
Cor	branco
Prazo de validade mínimo	à temperatura ambiente
Largura	50 mm
Comprimento	1.000 mm

Propriedades mecânicas após endurecimento

Peso bruto	DIN EN 12127	220 g/m²
Contagem de fios de teia	EN 1049-2	12,0 12.0 Fd./cm
Número de fios da teia	DIN 53830-3	EC9-68 Tex
Resistência à tração da teia	EN ISO 13934-1	420 N/cm
Contagem do fio de trama	EN 1049-2	9,5 Fd./cm
Número de fios da trama	DIN 53830-3	EC11-136 Tex
Força de rutura do projétil	EN ISO 13934-1	640 N/cm

Parâmetros térmicos

Resistência à temperatura	500°C
---------------------------	-------

Clique aqui para ver a página ao pormenor do produto:



Nota

As especificações e recomendações apresentadas nesta ficha técnica não devem ser consideradas como características garantidas do produto. Eles são baseados nos nossos testes de laboratório e na experiência prática. Uma vez que as condições individuais de aplicação estão além do nosso conhecimento, controle e responsabilidade, esta informação é fornecida sem qualquer obrigação. Nós garantimos a alta qualidade contínua dos nossos produtos. No entanto, são recomendados laboratórios próprios adequados e testes práticos para saber se o produto em questão corresponde às propriedades solicitadas. Está excluída uma reclamação baseada nisto. O utilizador é o único responsável por qualquer utilização ou aplicação incorreta do produto.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(Headquarters) Germany
phone +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr