Adezivi și etanșanți elastici

Adeziv de montaj

Adeziv de asamblare WEICON Green Tube

aderență puternică | aplicabilitate universală | pentru utilizare în interior și exterior

Adezivul de asamblare WEICON este un adeziv acrilic puternic cu dispersie pentru lucrări de asamblare, reparații și retușuri.

Adezivul are aderență inițială și rezistență finală ridicate și se întărește rapid. După uscare, adezivul de asamblare poate fi șlefuit și tencuit, iar ulterior poate fi vopsit cu vopsele și lacuri disponibile în comerț. Adezivul este rezistent la temperaturi cuprinse între -20°C și +80°C și este potrivit atât pentru aplicații în interior, cât și în exterior. Adezivul flexibil alb este un adeziv cu emisii reduse și nu conține solvenți.

Adezivul de asamblare este universal aplicabil și poate fi utilizat pentru o mare varietate de aplicații. Este ideal, de exemplu, pentru lipirea de suprafață a materialelor pe bază de lemn (cum ar fi plinte, mulaje decorative, panouri sau plăci aglomerate), PVC, polistiren, plăci din spumă de polistiren, spumă rigidă PU (de exemplu, plăci izolatoare și conducte de cabluri), materiale minerale (de exemplu, gresie) și metale pe substraturi absorbante cum ar fi tencuială, beton, fibrociment, gips-carton și lemn netratat.

Ambalaj ecologic - aceeași performanță puternică!

Green Tube, ambalajul durabil: vârful și capacul sunt fabricate din plastic 100% reciclat, iar cartușul efectiv este fabricat în întregime din carton. Acest lucru înseamnă emisii reduse de CO_2 și utilizare redusă a plasticului în comparație cu cartușele convenționale - toate acestea fără a compromite performanța!

Caracteristici		
Pe bază de		Dispersie de acrilat
Textura		păstos
Culoare		albă
Termen de valabilitate	la temperatura camerei	24 luni
Prelucrare		
Viteza de întărire	în primele 24 h	2-3 mm
Densitatea		1,4 g/cm³
Întărire		
Timp de formare peliculă		10 - 15 min.
Proprietăți mecanice		
Duritatea (Shore A)		65 ±3
Proprietăți termice		
Rezistența la temperatură		-20 °C până la +80 °C

Pretratarea suprafeței

Suprafețele trebuie să fie curate și fără urme de grăsimi. Mulți contaminanți de suprafață, cum ar fi uleiul, grăsimea, praful și murdăria, pot fi îndepărtați cu WEICON Spray Curățare Suprafețe. Pentru suprafețele metalice foarte murdare, vă recomandăm Degresantul WEICON S. Decapantul WEICON este perfect pentru îndepărtarea reziduurilor de culori vechi sau a reziduurilor de adeziv. Majoritatea materialelor pot fi lipite între ele. Tratarea prealabilă a suprafeței, de ex. prin șlefuire sau sablare, poate de asemenea îmbunătăți foarte mult aderența.

Mod de aplicare

Metode de aplicare

Pistol pentru cartușe de 310 ml, pistol cu aer comprimat - recomandăm o versiune cu tijă de piston (pistol pentru cartușe cu aer comprimat WEICON), sisteme automate de dozare).

Scoateți capacul și vârful cartușului. Apoi tăiați cu grijă punga de folie direct sub clemă. Puneți capacul la loc și înșurubați vârful. Tăiați vârful cartușului la lățimea dorită a îmbinării. Cartușul poate fi acum procesat cu pistolul cu cartușe.

Îmbinarea componentelor

Pentru a asigura o umectare optimă a suprafețelor, componentele lipite trebuie să fie îmbinate înainte de formarea peliculei inițiale (a se vedea timpul de formare a peliculei).

Depozitare

A se păstra în recipientul nedeschis la temperatura camerei. Protejați de lumina directă a soarelui și a surselor de căldură.

Instrucțiuni de utilizare

La utilizarea produselor WEICON se impune consultarea datelor fizice si ecologice, a informatiilor tehnice si toxicologice si respectarea normelor de siguranta cuprinse in fisele noastre de siguranta (www.weicon.com).

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în conditii inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr

Adeziv de asamblare WEICON Green Tube

Accesorii

10101992	
10059792	
10025241	
10020751	
10000441	
10024313	Curatitor suprafete, 400 ml, transparent
10000147	Degresant S, 500 ml, transparent

Unități de ambalare disponibile

10101911	Adeziv de asamblare WEICON Green Tube, 280 ml (Green Tube), albă
10104259	Adeziv de asamblare WEICON Green Tube, 280 ml (sac plastic), albă
10104456	Adeziv de asamblare WEICON Green Tube, 280 ml (Set), albă

Tabel de conversie

(°C x 1,8) + 32 = °F	Nm x 8,851 = lb·in
mm/25,4 = inch	Nm x 0,738 = lb·ft
µm/25,4 = mil	Nm x 141,62 = oz·in
N x 0,225 = lb	mPa·s = cP
N/mm^2 x 145 = psi	N/cm x 0,571 = lb/in
MPa x 145 = psi	kV/mm x 25,4 = V/mil

Către pagina cu detalii produs

Observație
Recomandările sau specificațiile prezentate în acest document nu trebuie înțelese ca fiind o garanție a caracteristicilor produsului. Acestea se bazează pe teste de laborator și pe experiențe practice. Deoarece condițiile specifice aplicațiilor individuale nu depind de cunoștințele, controlul și responsabilitatea noastră aceste informații vă sunt furnizate fără nici o obligație. Putem garanta totuși continuitatea calității înalte a produselor noastre. Cu toate acestea, sunt recomandate teste de laborator și teste practice pentru a vă asigura că produsul satisface nevoile dumneavoastră. Posibilele reclamații ce decurg din acestea nu pot fi acceptate. Utilizatorul poartă întreaga răspundere pentru folosirea produsului în condiții inadecvate, altele decât cele specificate.

WEICON Middle East L.L.C.
Emiratele Arabe Unite
tel: +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Cehia s.r.o.
Cehia
tel : +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(sediu central) Germania
telefon +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
tel: +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON Asia de Sud Est Pte Ltd
Singapore
tel: (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
tel: +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spania
tel: +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italia
tel: +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
Africa de Sud
tel: +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr