

# Silicone A



## A reticolazione acetica | fungicida

WEICON Silicone A è esente da solventi, acetico, altamente adesivo, permanentemente elastico, resistente all'invecchiamento, ad agenti chimici e a temperature fino a +180 °C (+356 °F), molto elastico (allungamento alla rottura >700%) ed è applicabile universalmente. Silicon A aderisce in modo ottimale ad acciaio, alluminio, vetro, ceramica e tanti altri materiali.

Silicone A trova utilizzo nella costruzione di macchine e attrezzi, nella tecnica di ventilazione e condizionamento, nell'industria elettronica e dell'energia, costruzione stand fieristici e in tanti altri settori industriali.

### Dati tecnici

Base	polisiloxano acetato monocomp.
Tipo di indurimento	l'umidità dell'aria
Stabilità/ deflusso	ASTM D 2202 1.0 mm
Viscosità	4.210 Pa·s (0,5 1/s) 110 Pa·s (50 1/s)
Densità	1,03 g/cm <sup>3</sup>
Condizioni di catalizzazione	da +5°C a +40°C e dal 30% al 95% di umidità rel.
Temperatura di lavorazione	+5°C a +35°C
Tempo catalizzazione	nelle prime 24 ore 2 - 3 mm
Tempo formazione pellicola	15 Min.
Potere riempitivo max.	5 mm
Larghezza max. giunto sigillante:	25 mm
Resistenza alla trazione	ISO 37, S3A 1,4 N/mm <sup>2</sup>
Allungamento alla rottura (trazione)	ISO 37, S3A 700 %
Modulo di allungamento al 100%	ISO 37 S3A 0,3 N/mm <sup>2</sup>
Assorbimento dinamico max.	25 %
Variazione di volume	DIN 52451 < -6 %
Catalizzatore (Shore A)	DIN ISO 7619 20±5
Termostabilità	-40 a +180
Capacità di conduzione termica	0,2 W/m·K
Classe di materiale	DIN 4102 B 2
Data di scadenza minima	a temperatura ambiente 15 mesi

### Approvazioni / Linee guida

Codice ISSA	75.628.28
Codice IMPA	815207
MIL-Spec	corrisponde a MIL-A-46146

### Pretrattamento delle superfici

Le superfici devono essere pulite e sgrassate. Molti contaminanti quali polvere, sporcizia, olio, ecc. possono essere rimossi con WEICON Detergente per Superfici. Per superfici metalliche molto sporche raccomandiamo WEICON Detergente S, mentre WEICON Detergente di Adesivi e Sigillanti è adatto per rimuovere vecchie vernici e residui di colla. Moltissimi materiali possono essere incollati facilmente l'uno con l'altro. Per alcuni materiali o in caso di condizioni estreme è necessario l'uso di un attivatore (Primer). Un trattamento meccanico superficiale quale carteggiatura, levigatura, può migliorare notevolmente la qualità dell'incollaggio.

### Lavorazione

#### Applicazione dalla cartuccia

Pistola manuale a stantuffo per cartucce da 310 ml, pistola pneumatica (consigliamo una variante con stantuffo), sistemi di dosaggio automatico

#### Applicazione dal tubetto (solo trasparente)

Spremere manualmente il tubetto, chiudere il tubetto immediatamente dopo l'utilizzo, consumare rapidamente confezioni già aperte.

### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garanziate. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

# Silicone A

Accoppiamento delle parti da incollare

Per assicurare un aggrappaggio ottimale, le parti da incollare devono essere unite prima che si formi una pellicola sul collante (vedi tempo formaz. pellicola).

## Stoccaggio

Conservare nel contenitore originale chiuso a temperatura ambiente, evitando la luce solare diretta.

## Manuale d'uso

Durante l'uso di prodotti WEICON sono da rispettare i dati fisiologici, tossicologici, ecologici e le norme di sicurezza contenuti nelle relative schede di sicurezza. ([www.weicon.it](http://www.weicon.it)).

## Accessori

- 10025241 Ugello per cordone a "V", 1 pezzo
- 10033114 Pistola pneumatica a cartuccia, 1 pezzo
- 10020751 Pistola per cartucce silicone "Special", 1 pezzo
- 10000441 Pistola per cartucce silicone, 1 pezzo
- 10101992 Ugello Clip Green Tube, 1 pezzo, trasparente

## Disponibile nei seguenti formati

- 10046798 Silicone A, 85 ml, trasparente
- 10104903 Silicone A, 280 ml (Green Tube), grigio
- 10104906 Silicone A, 280 ml (Set), grigio
- 10104910 Silicone A, 280 ml (sacchetto di plastica), bianco
- 10104913 Silicone A, 280 ml (Green Tube), bianco
- 10104916 Silicone A, 280 ml (Set), bianco
- 10104921 Silicone A, 280 ml (sacchetto di plastica), trasparente
- 10104924 Silicone A, 280 ml (Green Tube), trasparente
- 10104927 Silicone A, 280 ml (Set), trasparente
- 10104930 Silicone A, 280 ml (sacchetto di plastica), nero
- 10104933 Silicone A, 280 ml (Green Tube), nero
- 10104936 Silicone A, 280 ml (Set), nero

Qui puoi trovare il sito dei dettagli sui prodotti:



### Attenzione

Tutti i dati ed i suggerimenti riportati in questa scheda tecnica non costituiscono caratteristiche garanzite. Questi si basano sui risultati delle nostre ricerche e sulla nostra esperienza. Tuttavia non sono vincolanti, in quanto non possiamo essere responsabili per il rispetto delle condizioni di lavorazione, non essendoci note le particolari condizioni di applicazione presso l'utente. Una garanzia può essere applicata solo per l'alta qualità invariabile dei nostri prodotti. Si consiglia tuttavia di eseguire le dovute prove pratiche per stabilire se il prodotto presenta le caratteristiche desiderate. Si escludono rivendicazioni in ogni genere. L'utilizzatore è l'unico responsabile di eventuali applicazioni errate o improprie.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(Headquarters) Germany  
phone +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
Tel. +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 0 914 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr