

Povrchová a protikorózna ochrana

Nerez-sprej svetlý



dodáva povrchom vzhľad leštenej nerezovej ocele, napr. V2A, V4A

WEICON Nerez-sprej svetlý je úprava odolávajúca chemikáliám, korózii a klíme na báze akrylovej živice a nekorodujúcich pigmentov z nerezovej ocele. Krátkodobo odoláva teplotám až + 300°C (+572°F) a ponúka vzhľad ošetrenej nerezovej ocele. WEICON Nerez-sprej svetlý možno použiť všade tam, kde je požadovaná odolná a efektná ochranná vrstva. Zmes sa skladá okrem iného z chrómu, niklu a mangánu. WEICON Nerez-sprej svetlý Nerez-sprej svetlý je možné používať na opravy poškodených dielov z nerezovej ocele, na nadstavby nákladných vozidiel, na silá a potrubia, na dekoračné účely, pre optické zhodnotenie skla, dreva, kameňa, keramiky a väčšiny plastov.

Technické údaje

Obsah kovu v suchom filme	~35 %
Spotreba	na 1,5 priečnej aplikácii ~ 2 m ²
Hrúbka vrstvy pri postupe 1,5 do kríža cca.	15 - 25 µm
Suché na prach	10 minút
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote 24 mes.
Vytvrdnutý po	10-12 hod.
Hustota	0,9 g/cm ³

Skladovanie

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50 °C.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Dostupné veľkosti balenia

10032003 Nerez-sprej svetlý, 400 ml

Tu je stránka s
podrobnosťami o
produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzný, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr