

Nerez-sprej



povrchová úprava s odolnosťou proti korózii

WEICON Nerez-sprej je úprava povrchu odolná chemikáliám, korózii a klíme, na báze akrylovej živice a nekorodujúcich pigmentov z nerezovej ocele. Krátkodobo odoláva teplotám až +300 °C (+572 °F). WEICON Nerez-sprej možno použiť všade tam, kde je požadovaná odolná a efektná ochranná vrstva. Zmes sa okrem iného skladá z chrómu, niklu a mangánu. WEICON Nerez-sprej je možné používať na opravy poškodených dielov z nerezovej ocele, na nadstavby nákladných vozidiel, na silá a potrubia, na dekoračné účely, pre optickú úpravu, dreva, kameňa, keramiky a väčšiny plastov.

Technické údaje

Obsah kovu v suchom filme	~45 %
Spotreba	na 1,5 priečnej aplikácii ~ 2 m ²
Hrúbka vrstvy pri postupe 1,5 do križi cca.	20 - 30 µm
Suché na prach	10 minút
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote 24 mes.
Vytvrdnutý po	4-6 hod.
Hustota	0,9 g/cm ³

Schválenia / usmernenia

ISSA-kód	53.402.43
----------	-----------

Povrchová a protikorózna ochrana

Spracovanie

Oberflächen reinigen und entfetten mit Sprühreiniger S. Dose vor Gebrauch schütteln bis Rührkugel deutlich hörbar ist. Bei Raumtemperatur (ca. +20 °C / +68 °F) im Abstand von ca. 25 cm gleichmäßig im Kreuzgang aufsprühen. Staubtrocken nach ca. 10 Minuten, durchgehärtet in ca. 4-6 Stunden.

Skladovanie

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50 °C.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Dostupné veľkosti balenia

10000139 Nerez-sprej, 400 ml

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte:



Upozomenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nese výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr