

Povrchová a protikorózna ochrana

Zinok-hliník sprej



antikorózna ochrana | farebný odtieň podobný žiarovému pozinkovaniu

Zinok-hliník sprej chráni trvalo kovové povrchy pred koróziou. Tvorí rýchloschnúcu a pevne priľhavú ochrannú vrstvu a odoláva mnohým chemikáliám. Zinok-hliník sprej zaschne po cca. 15 minútach a možno ho prelakovať bez predchádzajúcej úpravy po približne 12-tich hodinách.

Skladovanie

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50 °C.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Dostupné veľkosti balenia

10000048 Zinok-hliník sprej, 400 ml

Technické údaje

Obsah kovu v suchom filme	~51 %
Spotreba na 1,5 priečnej aplikácii	~ 2 m ²
Hrúbka vrstvy pri postupe 1,5 do kríža cca.	20 - 40 µm
Suché na prach	15 minút
Minimálna doba skladovania pri izbovej teplote	24 mes.
Vytvrdnutý po	10-12 hod.
Hustota	0,9 g/cm ³

Schválenia / usmernenia

IKS	DIN EN ISO 9227-NSS / 504 Stunden
MIL-Spec	zodpovedá MIL-T-83523

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr