Technické spreje

Povrchová a protikorózna ochrana

Zinkový sprej



NSF Nonfood Compounds Program Listed **R2** Registration **156012**

dlhodobá katodická protikorózna ochrana | prelakovateľný | >1050 hodín v soľnej hmle podľa DIN EN ISO 9227

WEICON Zinkový sprej je certifikovaný u TÜV a poskytuje dlhodobú katódovú ochranu proti korózii. Sprej vytvára rýchloschnúcu, priľnavú ochrannú vrstvu jemných zinkových vločiek. Pri skúške soľnou hmlou DIN 53167 a DIN 50021 n e v y k a z o v a l i k o v o v é diely, ošetrené zinkovým sprejom WEICON, ani po viac ako 550 hodinách žiadne známky korózie. Zinkové vločky tvoria odolnú ochrannú vrstvu aj proti extrémnym vplyvom klímy a prostredia. Vďaka tomu spĺňa WEICON Zinkový sprej vyššie požiadavky než stanovuje DIN EN ISO 1461. WEICON Zinkový sprej je možné použiť ako vysoko kvalitný podklad pod protikoróznu ochranu, na náter zvarených spojov a vŕtaných otvorov, ako vodivú medzivrstvu pri bodovom zváraní a všade tam, kde je nutná ochrana proti korózii.

Technické údaje

Obsah kovu v suchom filme		~70 %
Spotreba	na 1,5 priečnej aplikácii	~ 2 m²
Hrúbka vrstvy pri postupe 1,5 do kríža cca.		30 - 50 µm
Suché na prach		15 minút
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote	24 mes.
Vytvrdnutý po		10-12 hod.
Hustota		1,1 g/cm³
Kompatibilné s Double Nozzle		nie

Schválenia / usmernenia

NSF	R2 (FDA 21 CFR)
ISSA-kód	53.402.06
IKS	DIN EN ISO 9227-NSS / 1080 Stunden

Predúprava úprava povrchu

Dlhodobá katódová ochrana proti korózii pre všetky kovové povrchy. Možno použiť ako základný náter a na opravy pozinkovaných dielov. Výsledok skúšky v soľnej hmle podľa normy DIN EN ISO 9227 > 1 050 hodín.

Spracovanie

Pred použitím plechovku potraste, až kým jasne nezačujete miešaciu guličku. Nanášajte rovnomerne a krížom pri izbovej teplote (cca 20 °C) zo vzdialenosti približne 25 cm od povrchu. Na dotyk suchý po cca 15 minútach, úplne vytvrdený po cca 10–12 hodinách.

Skladovanie

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50 °C.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Dostupné veľkosti balenia

10000016 Zinkový sprej, 400 ml

Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.LC.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Colombia S.A.S
Colombia
Phone: +57 314 793 86 06
Email: info@weicon.co

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.L.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr