

WEICONLOCK® AN 305-67 tesnenie rúrkových závitov a plošné tesnenie



**Tesnenie rúrkových závitov a plôch s PTFE | max.
premostenie medzery 0,60 mm**

· vysoká viskozita · nízka pevnosť · ľahká demontáž

Technické údaje

Farba	biela
Fluorescenčný	nie
Pre závitové spojenia do	M 80 R 3"
Viskozita	170.000 - 410.000 vt mPa·s
Premostenie medzier do max.	0,6 mm
Odtrhový moment	3 - 5 Nm
Ďalší krútiaci momen	2 - 4 Nm
Pevnosť v šmyku Nm ² (DIN 54452)	6 - 8 N/mm ²
Pevnosť na manipuláciu	120 - 240 minút
Konečná tvrdosť (100 % pevnosť)	24-72 hod.
Teplotná odolnosť	-50 °C až +175 °C
Minimálna doba skladovania pri izbovej teplote	24 mes.
Druckfestigkeit	
M 3x6	max. 1500 bar
M 4x6	max. 1500 bar
M 5x8	max. 1400 bar
M 6x10	max. 1200 bar
M 8x12	max. 500 bar
M 10x16	max. 300 bar

Tesnenie plošných spojov

Predúprava úprava povrchu

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov by sa mali montované diely odmastiť a očistiť, napr. WEICON Čističom povrchov (prípadne zdrsniť). WEICONLOCK je možné použiť aj na nevyčistené povrchy, napr. skrutky v stave dodávky. Čím je však povrch čistejší, tým lepšie výsledky sa dosiahnu.

Spracovanie

WEICONLOCK sa nanáša rovnomerne priamo z pera pomocou dávkovacej špičky; zabráňte priamemu kontaktu medzi dávkovacou špičkou a kovom. WEICONLOCK naneste na závit tvare krúžku. Zaskrutkujte rúrkový závit a utiahnite ho do požadovanej polohy. Ak sa používa ako plošné tesnenie, naneste súvislú húsenicu na jednu stranu príruby a diely rýchlo spojte a pevne zoskrutkujte. WEICONLOCK, ktorý už prišiel do kontaktu s kovom, nelejte späť do fľaše. Aj tie najmenšie kovové čiastočky spôsobujú vytvrdnutie vo fľaši. Pri sériovej výrobe sa preto odporúča používať dávkovacie zariadenia.

Skladovanie

WEICONLOCK skladujte v neotvorenom originálnom obale pri izbovej teplote. Vyhnite sa zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Obsah vzduchu v obale zaisťuje stabilitu pri skladovaní.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Príslušenstvo

10021433 Aktivátor F, 200 ml, zelená
10001256 Dávkovacia dýza, 1 kus

Dostupné veľkosti balenia

10032101 WEICONLOCK® AN 305-67 tesnenie rúrkových závitov a plošné tesnenie, 50 ml, biela
10033883 WEICONLOCK® AN 305-67 tesnenie rúrkových závitov a plošné tesnenie, 200 ml, biela

Tu je stránka s
podrobnosťami o
produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nese výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr