

Anaeróbne lepidlá a tmely

Niť na utesnenie závitov DF 175



pre kovové a plastové závit

WEICON DF 175 je patentované tesnenie závitov, vyrobené zo 100 % PTFE a trvalo a bezpečne utesňuje takmer všetky kovové a plastové závit. WEICON DF 175 spoľahlivo vyrovná medzeru na závitoch a pri skrutkovaní vytvorí PTFE film požadovanej hrúbky. Tento film je mimoriadne odolný proti takmer všetkým chemikáliám, dokonca aj proti najagresívnejším rozpúšťadlám, zásadám a kyselinám. WEICON DF 175 je nehorľavý a funkčne spoľahlivý v rozsahu teplôt od -200 °C do +240 °C (-328 až +464 °F). Na rozdiel od iných tesniacich materiálov, kde tkanina slúži len ako nosič pre samotný tesniaci materiál, WEICON DF 175 je samotný tesniaci materiál. Oddelenie nosného a tesniaceho materiálu počas životnosti skrutkového spoja je preto nemožné. WEICON DF 175 má neobmedzenú trvanlivosť a zostáva vždy mäkký a poddajný. WEICON DF 175 je veľmi úsporný: Jednou rolkou možno nahradiť až 20 roliek PTFE pásky (12 mm x 0,1 mm x 12 m).

Technické údaje

Skladovateľnosť	∞ mes.
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote ∞ mes.

Schválenia / usmernenia

ISSA-kód	75.628.40
----------	-----------

Predúprava úprava povrchu

Aby sa dosiahli optimálne výsledky, montované diely by sa mali odmastiť a vyčistiť, napr. s pomocou WEICON Čističa povrchov.

Spracovanie

Tesniacu niť navíjajte náhodne v smere závit, začínajúc od začiatku rúrky a pokrývajúc ho. Uistite sa, že na začiatku potrubia je nanesené dostatočné množstvo materiálu. Na tesniacu niť naneste 2-3 kvapky maziva (v odnímateľnej základni) a prstom ho rozotrite. Mazivo je neškodné a biologicky odbúrateľné. (Nepoužívajte v spojení s kvapalnými kyslíkovými mazivami). Dodržiavajte usmernenie: 1/2" - 12 (jemný závit) až 18 (hrubý závit) závitov 1 1/2" - 16 (jemný závit) až 24 (hrubý závit) návinov Počet návinov musí byť prispôbený priemeru potrubia.

Skladovanie

WEICONLOCK skladujte v neotvorenom originálnom obale pri izbovej teplote. Vyhnite sa zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Obsah vzduchu v obale zaisťuje stabilitu pri skladovaní.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Dostupné veľkosti balenia

10026655 Niť na utesnenie závitov DF 175, 175 m

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr