

WEICONLOCK® SI 303-31 tesnenie na rúrkové závit a plošné spoje



Nonfood Compounds
Program Listed S2
Registration 157190

tesnenie rúrkových závitov | certifikát ISEGA | schválenie pre pitnú vodu | schválenie NSF

· vysoká viskozita · nízka pevnosť · ľahká demontáž

Technické údaje

Farba	biela
Pre závitové spojenia do	M 80 R 3"
Premostenie medzier do max.	0,5 mm
Odtŕhový moment	< 1,5 Nm
Ďalší krútiaci momen	< 0,5 Nm
Pevnosť v šmyku Nm ² (DIN 54452)	< 1 N/mm ²
Pevnosť na manipuláciu (35 % sily)	24 hod.
Konečná tvrdosť (100 % pevnosť)	72 hod.
Teplotná odolnosť	-40 °C až +180 °C
Minimálna doba skladovania pri izbovej teplote	12 mes.

Schválenia / usmernenia

NSF	S2 (FDA 21 CFR)
Hygienický ústav	UBA Silikon-Übergangsempfehlung
ISSA-kód	75.628.18
IMPA-kód	815222

Tesnenie rúr a závitov

Predúprava úprava povrchu

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov by sa mali montované diely odmasť a očistiť, napr. WEICON Čističom povrchov (prípadne zdrsniť). WEICONLOCK je možné použiť aj na nevyčistené povrchy, napr. skrutky v stave dodávky. Čím je však povrch čistejší, tým lepšie výsledky sa dosiahnu.

Spracovanie

Vytlačte rukou, tubu ihneď po použití uzavrite, otvorené tuby treba čo najrýchlejšie spotrebovať.

Skladovanie

WEICONLOCK skladujte v neotvorenom originálnom obale pri izbovej teplote. Vyhňte sa zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Obsah vzduchu v obale zaisťuje stabilitu pri skladovaní.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Dostupné veľkosti balenia

10050555 WEICONLOCK® SI 303-31 tesnenie na rúrkové závit a plošné spoje, 85 ml, biela

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr