

WEICONLOCK® AN 305-78 tesnenie na rúrkové závit a plošné spoje



tesnenie na potrubia a závit pre pasívne materiály |
schválenie pre pitnú vodu a DVGW | BAM

· vysoká viskozita · stredná pevnosť · bežne demontovateľné

Technické údaje

Farba	žltá
Fluorescenčný	áno
Pre závitové spojenia do	M 80 R 3"
Viskozita	50.000 - 80.000 vt mPa·s
Premostenie medzier do max.	0,5 mm
Odtŕhový moment	11 - 16 Nm
Ďalší krútiaci momen	4 - 7 Nm
Pevnosť v šmyku Nm ² (DIN 54452)	6 - 13 N/mm ²
Pevnosť na manipuláciu (35 % sily)	25 - 50 minút
Konečná tvrdosť (100 % pevnosť)	4-8 hod.
Teplotná odolnosť	-60°C až +150°C
Minimálna doba skladovania pri izbovej teplote	24 mes.

Schválenia / usmernenia

Hygienický ústav	UBA KTW-BWGL
ISSA-kód	53.402.03
IMPA-kód	450803

Tesnenie rúr a závitov

Predúprava úprava povrchu

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov by sa mali montované diely odmasť a očistiť, napr. WEICON Čističom povrchov (prípadne zdrsniť). WEICONLOCK je možné použiť aj na nevyčistené povrchy, napr. skrutky v stave dodávky. Čím je však povrch čistejší, tým lepšie výsledky sa dosiahnu.

Spracovanie

WEICONLOCK sa nanáša rovnomerne priamo z pera pomocou dávkovacej špičky; zabráňte priamemu kontaktu medzi dávkovacou špičkou a kovom. WEICONLOCK naneste na závit tvare krúžku. Zaskrutkujte rúrkový závit a utiahnite ho do požadovanej polohy. Ak sa používa ako plošné tesnenie, naneste súvislú húsenicu na jednu stranu príruby a diely rýchlo spojte a pevne zoskrutkujte. WEICONLOCK, ktorý už prišiel do kontaktu s kovom, nelejte späť do fľaše. Aj tie najmenšie kovové čiastočky spôsobujú vytvrdnutie vo fľaši. Pri sériovej výrobe sa preto odporúča používať dávkovacie zariadenia.

Skladovanie

WEICONLOCK skladujte v neotvorenom originálnom obale pri izbovej teplote. Vyhnite sa zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Obsah vzduchu v obale zaisťuje stabilitu pri skladovaní.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Príslušenstvo

10021433	Aktivátor F, 200 ml, zelená
10001256	Dávkovacia dýza, 1 kus

Dostupné veľkosti balenia

10037168	WEICONLOCK® AN 305-78 tesnenie na rúrkové závit a plošné spoje, 50 ml, žltá
10037366	WEICONLOCK® AN 305-78 tesnenie na rúrkové závit a plošné spoje, 200 ml, žltá

Tu je stránka s
podrobnosťami o
produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr