

# WEICONLOCK® AN 302-75 tesnenie na rúrkové závitky a plošné spoje



## tesnenie rúrkových závitov | BAM

- vysoká viskozita · vysoká pevnosť · ťažko rozoberateľný

### Technické údaje

Farba		zelená
Fluorescenčný		áno
Pre závitové spojenia do		M 80 R 3"
Viskozita		14.000 - 24.000 st mPa·s
Premostenie medzier do max.		0,30 mm
Odtŕhový moment		40 - 50 Nm
Ďalší krútiaci momen		40 - 50 Nm
Pevnosť v šmyku Nm <sup>2</sup> (DIN 54452)		15 - 25 N/mm <sup>2</sup>
Pevnosť na manipuláciu		15 - 30 minút
Konečná tvrdosť	(100 % pevnosť)	3-6 hod.
Teplotná odolnosť		-60 °C až +150 °C
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote	24 mes.
Druckfestigkeit		
M 3x6	max.	1500 bar
M 4x6	max.	1500 bar
M 5x8	max.	1500 bar
M 6x10	max.	500 bar
M 8x12	max.	300 bar
M 10x16	max.	200 bar

### Schválenia / usmernenia

BAM		DIN EN 1797
ISSA-kód		53.402.08
IMPA-kód		450815

## Tesnenie rúr a závitov

### Predúprava úprava povrchu

Vyčistite plochy na utesnenie.

### Spracovanie

WEICONLOCK sa nanáša rovnomerne priamo z Pen pomocou dávkovacej špičky; Zabráňte priamemu kontaktu medzi dávkovacou špičkou a kovom. Pri tesniacich aplikáciách naneste WEICONLOCK na závit v tvare krúžku. Zložte a utiahnite diely. WEICONLOCK, ktorý už prišiel do kontaktu s kovom, nelejte späť do fľaše. Aj tie najmenšie kovové častičky spôsobujú vytvrdnutie vo fľaši. Pri sériovej výrobe sa preto odporúča používať dávkovacie zariadenia.

### Skladovanie

WEICONLOCK skladujte v neotvorenom originálnom obale pri izbovej teplote. Vyhnite sa zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Obsah vzduchu v obale zaisťuje stabilitu pri skladovaní.

### Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

### Príslušenstvo

- 10021433 Aktivátor F, 200 ml, zelená
- 10001256 Dávkovacia dýza, 1 kus

### Dostupné veľkosti balenia

- 10019987 WEICONLOCK® AN 302-75 tesnenie na rúrkové závitky a plošné spoje , 200 ml, zelená
- 10019933 WEICONLOCK® AN 302-75 tesnenie na rúrkové závitky a plošné spoje , 50 ml, zelená

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte.



Upozomenie  
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú zaručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nenesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.