

WEICONLOCK® AN 302-41 zaistenie skrutiek



zaistenie skrutiek | ochrana proti vibráciám

· nízka viskozita · stredná pevnosť · ľahko demontovateľné

Technické údaje

Farba	modrá
Fluorescenčný	áno
Pre závitové spojenia do	M 12
Viskozita	125 vt mPa·s
Premostenie medzier do max.	0,1 mm
Odrhový moment	10 - 15 Nm
Ďalší krútiaci momen	12 - 16 Nm
Pevnosť v šmyku Nm ² (DIN 54452)	8 - 12 N/mm ²
Pevnosť na manipuláciu	10 - 20 minút
Konečná tvrdosť (100 % pevnosť)	3 hod.
Teplotná odolnosť	-60 °C až +150 °C
Minimálna doba skladovania pri izbovej teplote	24 mes.
Druckfestigkeit	
M 3x6 max.	1500 bar
M 4x6 max.	1500 bar
M 5x8 max.	1500 bar
M 6x10 max.	700 bar
M 8x12 max.	500 bar
M 10x16 max.	300 bar

Zaistenie na skrutky a svorníky

Predúprava úprava povrchu

Na dosiahnutie optimálnych výsledkov by sa mali montované diely odmastiť a očistiť, napr. WEICON Čističom povrchov (prípadne zdrsniť). WEICONLOCK je možné použiť aj na nevyčistené povrchy, napr. skrutky v stave dodávky. Čím je však povrch čistejší, tým lepšie výsledky sa dosiahnu.

Spracovanie

WEICONLOCK sa nanáša rovnomerne priamo z pera pomocou dávkovacej špičky; zabráňte priamemu kontaktu medzi dávkovacou špičkou a kovom. Pri tesniacich aplikáciách naneste WEICONLOCK na závit v tvare krúžku. Zložte a utiahnite diely. WEICONLOCK, ktorý už prišiel do kontaktu s kovom, nelejte späť do fľaše. Aj tie najmenšie kovové častice spôsobujú vytvrdnutie vo fľaši. Pri sériovej výrobe sa preto odporúča používať dávkovacie zariadenia.

Skladovanie

WEICONLOCK skladujte v neotvorenom originálnom obale pri izbovej teplote. Vyhnite sa zdrojom tepla a priamemu slnečnému žiareniu. Obsah vzduchu v obale zaisťuje stabilitu pri skladovaní.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Príslušenstvo

10021433	Aktivátor F, 200 ml, zelená
10001256	Dávkovacia dýza, 1 kus

Dostupné veľkosti balenia

10017318	WEICONLOCK® AN 302-41 zaistenie skrutiek, 20 ml, modrá
10017873	WEICONLOCK® AN 302-41 zaistenie skrutiek, 50 ml, modrá
10019964	WEICONLOCK® AN 302-41 zaistenie skrutiek, 200 ml, modrá

Tu je stránka s
podrobnosťami o
produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 10 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr