

## Anti-Seize montážny sprej



### dlhodobá ochrana proti korózii, zadreniu a opotrebovaniu

WEICON Anti-Seize v spreji je odolná proti vysokým teplotám a má mimoriadne dobrý separačný účinok. WEICON Anti-Seize slúži ako ochranný, separačný a mazací prostriedok pre vysoko namáhané prvky. Optimálne vyvážené zložiek a vybrané aditíva umožňujú použitie v mnohých oblastiach. WEICON Anti-Seize chráni pred koróziou, zadretím a opotrebovaním, vydrením materiálu, oxidáciou a elektrolytickými reakciami ("studený zvar").

### Skladovanie

Nádoba je pod tlakom. Chráňte pred priamym slnečným žiarením a teplotami nad +50 °C.

### Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ ([www.weicon.de](http://www.weicon.de)).

### Dostupné veľkosti balenia

- 10000216 Anti-Seize montážny sprej, 100 ml
- 10000219 Anti-Seize montážny sprej, 400 ml

### Technické údaje

|                             |                        |                        |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|
| Hustota                     | (+20°C) DIN 51757      | 1,16 g/cm <sup>3</sup> |
| Bez silikónu                |                        | áno                    |
| VKA-TEST_zataženie          | DIN 51350              | 4.200 N                |
| VKA-TEST_zataženie zváraním | DIN 51350              | 4.400 N                |
| VKA-TEST_hodnota kaloty     | DIN 51350 (1min/1000N) | 0,5 mm                 |
| Penetrácia maziva           | DIN EN ISO 2137        | 310 - 340 1/10 mm      |
| Odolnosť proti vode         | DIN 51807              | 0 - 90                 |
| Zataženie tlakom            |                        | 230 N/mm <sup>2</sup>  |
| Tepelná vodivosť            |                        | 0,3 W/m·K              |
| Dielektrická pevnosť        | DIN EN 60243-1 (20°C)  | 0,47 kV/mm             |
| Schválenia / usmernenia     |                        |                        |
| ISSA-kód                    |                        | 53.402.18              |

Tu je stránka s  
podrobnosťami o  
produkte:



Upozornenie  
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzná, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.  
United Arab Emirates  
phone +971 4 880 25 05  
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.  
Czech Republic  
phone +42 (0) 417 533 013  
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG  
(ústredie) Nemecko  
tel.: +49 (0) 251 9322 0  
info@weicon.de

WEICON Romania SRL  
Romania  
phone +40 (0) 3 65 730 763  
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd  
Singapore  
Phone (+65) 6710 7671  
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.  
Canada  
phone +1 877 620 8889  
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.  
Spain  
phone +34 (0) 914 7997 34  
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.  
Italy  
phone +39 (0) 010 2924 871  
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd  
South Africa  
phone +27 (0) 21 709 0088  
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.  
Türkiye  
phone +90 (0) 212 465 33 65  
info@weicon.com.tr