

Contact kyanoakrylátové lepidlá

CA Aktivátor AC v spreji



Nonfood Compounds
Program Listed P1
Registration 155052

Urýchľovač vytvrdzovania kyanoakrylátových lepidiel na báze acetónu | bez výkvetov

Aktivátor urýchľuje vytvrdzovanie kyanoakrylátových lepidiel WEICON Contact. Pri použití na savé podklady, napr. drevo, pena atď., a všetky chemicky ošetrované povrchy ako napr. galvanicky pozinkovaný kov atď., účinnosť Aktivátora je cca. jedna minúta. Na nesavých povrchoch zostáva Aktivátor účinný až cca. 12 hodín. • vysoko viskózne typy WEICON Contact • veľké hrúbky vrstiev • savé a porézne povrchy • pasívne materiály (alkalické povrchy, ako pozinkované kovové diely) • nepriaznivé podmienky prostredia (nízke teploty, nedostatočná vlhkosť < 30%)

Charakteristika

Bez silikónu	áno
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote 12 mes.

Spracovanie

Teplota pre spracovanie	+10°C až +30°C
-------------------------	----------------

Schválenia / usmernenia

NSF	P1 (FDA 21 CFR)
-----	-----------------

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Predúprava úprava povrchu

Čisté a suché lepiace plochy sú predpokladom dokonalého lepenia. Pred aktiváciou vyčistite a odmastite povrchy (napr. pomocou WEICON Čistič povrchov). Odporúčaná teplota spracovania je +10 °C až +30 °C. Pred použitím plechovku krátko pretrepte.

Spracovanie

Aktivátor nastriekajte na jeden z dvoch lepených povrchov zo vzdialenosti približne 30 cm. Pred spojením dielov by mal Aktivátor približne 30 sekúnd odvetrávať. Kyanoakrylátové lepidlo naneste rovnomerne v dostatočnom množstve na neaktivovaný povrch a pod tlakom spojte diely, ktoré sa majú spojiť alebo upevniť. Prebytočné zvyšky lepidla nastriekajte, nechajte vytvrdnúť a v prípade potreby odstráňte. Aktivátor v spreji môže napadnúť lakované povrchy a termoplasty! Pred použitím skontrolujte kompatibilitu povrchu.

Rozsah dodávky

Aktivátor | Rozprašovač

Dostupné veľkosti balenia

10033805 CA Aktivátor AC v spreji, 150 ml

Tu je stránka s
podrobnosťami o
produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr