

Zinok-prášková farba na opravy*



oprava pre pozinkované povrchy v odtieni žiarového pozinkovania

WEICON Zinok-prášková farba na opravy je aktívna korózna ochrana pre všetky kovové plochy, s odtieňom podobným ako žiarové pozinkovanie. Pri aplikácii WEICON Zinok-práškovej farby na opravy sa doštičkové, šupinové pigmenty (vločky) ukladajú na podklad vo viacerých vrstvách (navzájom sa prekrývajúcich) ako tašky na streche. Tým je povrch dlhšie chránený pred vlhkosťou. Optimálna protikoročná ochrana sa docieľuje v spojení so súčasným elektrochemickým účinkom.

Charakteristika

Obsah kovu v suchom filme	~ 58,5 %
Viskozita	ca. 70s 4mm
Konzistencia	roztierateľný
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote 12 mes.

Spracovanie

minimálna hrúbka vrstvy	30 µm
Maximálna hrúbka vrstvy	na operáciu 200 µm
Spotreba	bei Mindestschichtstärke ~120 ml/m²

Vytvrdnutie

hrúbka vrstvy po vysušení	20 %
---------------------------	------

Schválenia / usmernenia

ISSA-kód	53.402.60/61
----------	--------------

Povrchová a protikoročná ochrana

Skladovanie

Uchovávať tesne uzavreté v originálnom balení. Chrániť pred priamym slnečným žiarením. Skladovacia teplota nesmie presiahnuť +50 °C. Nádobu skladujte na chladnom, dobre vetranom mieste. Skladujte na suchom mieste.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Príslušenstvo

10000393	Napíňací adaptér pre WSD 400, 1 kus
10000402	Ručný rozprašovač - ŠPECIÁL, 1 kus
10016213	Nadstavec pre WPS 1500, 1 kus
10016002	Rozprašovač s pumpou WPS 1500, 1 kus
10000398	Ventil vypúšťací pre kanister, 1 kus
10009301	WSD 400 Vzduchotlaková nádoba, 1 kus
10009303	Sada trysiek pre WSD 400, 1 kus

Dostupné veľkosti balenia

10000327	Zinok-prášková farba na opravy*, 375 ml
10000328	Zinok-prášková farba na opravy*, 750 ml
10000404	Zinok-prášková farba na opravy*, 2,5 L

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte:



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nese výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr