

Povrchová a protikorózna ochrana

Hliník-farba



účinná | odolná proti oteru

WEICON Hliník-farbu je možné účinne použiť na všetky kovové povrchy. Slúži ako korózna ochrana a k optickému zvýrazneniu povrchov rôznych kovových materiálov. Hliníkové pigmenty tvoria pri kontakte s vlhkosťou na povrchu hustú a takmer nepriepustnú vrstvu oxidov. Vysoká oteruvzdornosť a dlhá životnosť vzhľadu sa docieľuje pomocou tzv. neodlučujúcich sa pigmentov. Tieto pigmenty sa po nanosení rovnomerne rozdeľujú po celom nátere. Tým je WEICON Hliník-farba po vytvrdnutí chránená proti oteru a chemickým vplyvom.

Charakteristika

Obsah kovu v suchom filme	~32 %	
Viskozita	DIN EN ISO 2431	ca. 120 s 4 mm
Konzistencia	roztierateľný	
Minimálna doba skladovania	pri izbovej teplote	12 mes.

Spracovanie

minimálna hrúbka vrstvy	20 µm	
Spotreba	bei Mindestschichtstärke	~150 ml/m ²

Schválenia / usmernenia

ISSA-kód	53.402.67/68	
----------	--------------	--

Skladovanie

Uchovávať tesne uzavreté v originálnom balení. Chrániť pred priamym slnečným žiarením. Skladovacia teplota nesmie presiahnuť +50 °C. Nádobu skladujte na chladnom, dobre vetranom mieste. Skladujte na suchom mieste.

Návod na použitie

Pri práci s produktmi WEICON je potrebné dodržiavať fyzikálne, bezpečnostné, toxikologické a ekologické údaje a predpisy v našich kartách bezpečnostných údajov EÚ (www.weicon.de).

Príslušenstvo

1000393	Napíňací adaptér pre WSD 400, 1 kus
1000402	Ručný rozprašovač - ŠPECIÁL, 1 kus
10016213	Nadstavec pre WPS 1500, 1 kus
10016002	Rozprašovač s pumpou WPS 1500, 1 kus
1000398	Ventil vypúšťací pre kanister, 1 kus
10009301	WSD 400 Vzduchotlaková nádoba, 1 kus
10009303	Sada trysiek pre WSD 400, 1 kus

Dostupné veľkosti balenia

10012085	Hliník-farba, 750 ml
10027113	Hliník-farba, 375 ml

Tu je stránka s podrobnosťami o produkte.



Upozornenie
Všetky informácie a odporúčania uvedené v tomto technickom liste nepredstavujú záručené vlastnosti, sú založené na našich výsledkoch výskumu a skúsenostiach. Sú však nezáväzné, pretože nemôžeme zodpovedať za dodržanie podmienok spracovania, pretože nepoznáme špeciálne podmienky aplikácie u užívateľa. Záruku je možné poskytnúť len na trvalo vysokú kvalitu našich produktov. Odporúčame, aby ste vykonali dostatočné testy, aby ste zistili, či má špecifikovaný produkt požadované vlastnosti. Nárok z toho je vylúčený. Za nesprávne, alebo nevhodné použitie nesie výhradnú zodpovednosť spracovateľ.

WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

WEICON GmbH & Co. KG
(ústredie) Nemecko
tel.: +49 (0) 251 9322 0
info@weicon.de

WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
Phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca

WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 010 2924 871
info@weicon.it

WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr